



tesa® 4900

Produkto Informacija



Akrilinių klijų juosta be pagrindo

Produkto aprašymas

tesa® 4900 sudėtyje naudojami skaidrūs, grynai akrilo klijai. Šie klijai yra skaidrūs, atsparūs senėjimui ir pasižymi dideliu pradiniu lipnumu.

tesa® 4900 taip pat atlaiko aukštesnę temperatūrą.

Application Fields

- Popieriaus ir plėvelės ritinių sujungimas, ypač kai tai daroma nestabdant mašinos
- Stendų ir plakatų tvirtinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | nėra | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Klijų tipas | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 71 µm |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 80 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Atsparumas chemikalams | labai geras | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas minkštikliui | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | vidutinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | | |



tesa® 4900

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	2.9 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	3.7 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	4.6 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	1.3 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	2.7 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	2.6 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	3.1 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	3.1 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	3.1 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	3.8 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	5 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	2.7 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	0.8 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	5.6 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	1 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	3.4 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	2.4 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	3.8 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04900>