



tesa® 62612

Produkto Informacija



1 600 µm dvipusė juosta PE putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62612 yra dvipusė PE putų pagrindo juosta, specialiai sukurta langų stiklinimui. Ją sudaro prisitaikantis PE putų pagrindas ir grynai akriliniai klijai. tesa® 62612 yra sertifikuota pagal IFT direktyvą VE-08/1.

Gaminio privalumai:

- Puikiai ir tvirtai prikimba.
- Tinka naudoti lauke: atsparus UV, vandeniui ir senėjimui.
- Dėl silpno pirminio prikibimo, iškart užklijuotą juostą lengva nuimti.

Application Fields

Langų įstiklinimas.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1600 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | juoda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 300 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Lipnumas | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 7 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 9 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 19 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 19 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (pradinis) | 19 N/cm | • Sukibimas su plieniu (pradinis) | 12 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) | 19 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 19 N/cm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62612>



tesa® 62612

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

- PV0 rudas lygus popierius (71 µm)
- PV15 mėlyna PE plėvelė (100 µm)

Prilipimo stipris:

- po 14 dienų: putų suskilinėjimas ant plieno, aliuminio, PVC ir stiklo

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62612>