



tesa® 62934

Produkto Informacija



800 µm dvipusė juoda / balta juosta putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62934 yra dvipusė juosta putų pagrindu, skirta montavimo darbams statyboje. Ją sudaro itin prisitaikantis PE putų pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- universalūs klijai, iš karto stipriai prilimpantys prie daugelio pagrindų;
- didelis galutinio sukibimo lygis, kad sulipimas būtų patikimas;
- atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui;
- kompensuoja skirtingų medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumą;
- didelis sukibimo stipris, pasireiškiantis iš karto, net esant mažam sukabinimo slėgiui;
- labai geras šalčio smūgio sugėrimas.

Application Fields

- Dekoratyviniams aliuminio dangos skydams ant rudų gaminių
- Virtuvės baldų durų rankenėlėms
- Išlietoms plastikinėms detalėms
- Veidrodžių ir spalvoto stiklo plokštėms

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Bendras storis	800 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	juoda / balta

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	250 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	8 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C



tesa® 62934

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	17 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	17 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	17 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	2.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	17 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	5.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	17 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	15 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	15 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	17 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	17 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	17 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	2.7 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	17 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	2.8 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	17 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	12.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	17 N/cm

Papildoma informacija

Įdėklo variantai:

PV0 rudas pergaminas (71 µm);

PV14 baltas PE padengtas popierius (120 µm);

PV10 raudona MOPP plėvelė (120 µm);

PV15 mėlyna PE medžiaga (100 µm).

tesa® 62934 patikrino „TÜV“, Reino kraštas, Vokietija. Atlikus klimatinius bandymus pagal IEC 61215 / 61646 ir atsparumo 85 °C temperatūrai bandymus buvo patvirtintas ilgalaikis sukibimas („TÜV“ ataskaitos numeris 21209595).

Atsparumas lupimui:

iš karto putos suskyla ant plieno, aliuminio, ABS medžiagos;

po 14 dienų putos suskyla ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC medžiagų.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62934>