



tesa® 64624

Produkto Informaciją



Dvipusė plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 64624“ yra skaidri dvipusė plėvelinė juosta, pagaminta iš PP pagrindo ir gerai subalansuotų sintetinio kaučiuko klijų.

„tesa® 64624“ sukurta taip, kad atitiktų apdailos detalių ir profilių gamintojų reikalavimus:

Funkcijos

- Geros išvyniojimo savybės
- Maža produkto plyšimo rizika dėl plėvelinio pagrindo
- Transportuojant apdailos detales klijai neišsilieja
- Popierinis apsauginis sluoksnis, kad būtų galima greitai nuimti apsauginį sluoksnį jo nesuplėšant
- Gerai subalansuoti klijai pasižymi dideliu tiesioginiu sukibimu ir labai geru atsparumu šlyčiai, esant pakankamam lipnumui kambario temperatūroje
- Tinkama perdirbti pagal INGEDE metodą

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PP (polipropileno) plėvelė | • Spalva | skaidri |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 76 µm |
| • Bendras storis | 175 µm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 90 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 140 % | • Atsparumas senėjimui (UV) | prastas |
| • Atsparumas tempimui | 45 N/cm | • Lipnumas | prastas |
| • Atsparumas drėgmei | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | prastas |

Sukibimas su

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 13 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 13 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 10 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 12 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 8 N/cm | | |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64624>



tesa® 64624

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

PV00 Rudas blizgus apsauginis sluoksnis

PV01 Baltas blizgus apsauginis sluoksnis (84 µm / 102 g)

PV06 Raudonas MOPP plėvelinis apsauginis sluoksnis (80 µm / 71 g)

Norint pasiekti optimalių rezultatų, rekomenduojama naudoti „tesa®“ dozatorius.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=64624>