



tesa® 62935

Produkto Informacija



tesa dvipusė montavimo juosta PE putos pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62935 yra montavimo darbams skirta dvipusė PE putos juosta. Ją sudaro tvirta, aukštos kokybės PE putos ir gerą sukibimą užtikrinantys modifikuoto akrilo klijai.

Produkto privalumai:

- Universalūs klijai užtikrina greitą sukibimą su daugeliu paviršių.
- Maksimalus sukibimo stiprumas užtikrina saugų tvirtinimą.
- Tinka lauko darbams: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui.
- Kompensuoja skirtingą įvairių medžiagų šiluminį plėtimąsi.
- Stiprus pirminis klijų lipnumas netgi nenaudojant didelės prispaudimo jėgos
- Labai gerai sugeria smūgius net ir žemoje temperatūroje.

Application Fields

Pagrindinės taikymo sritys:

- Veidrodžiams ir spalvoto stiklo plokštėms tvirtinti;
- Tvirtinti dekoratyviniams aliuminio elementams ant rudų gaminių
- Virtuvės baldų rankenėlėms tvirtinti
- Lieto plastiko detalėms tvirtinti

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | juoda / balta |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 345 % | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas tempimui | 12 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62935>



tesa® 62935

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	17 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	2.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	17 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	6 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	2.7 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	8 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	3 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	17 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	12.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	17 N/cm
• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	17 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	17 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

- PV0 rudas pergamino popierius (71 µm)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62935>