



tesa® 4972

Produkto Informacija



48µm storio dvipusė skaidri juosta plėvelės pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 4972 yra skaidri, dvipusio lipnumo juosta, kurią sudaro PET pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai.

tesa® 4972 pasižymi šiomis ypatybėmis:

- Storis: 48µm
- Stiprus lipnumas
- Puikus atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms
- Puikios darbinės savybės konvertavimo procesuose

Application Fields

- Metalinių ar plastikinių lentelių bei ženklų tvirtinimas
- Atspindinčiosios folijos tvirtinimas prie LCD rėmo
- Plonų plastikinių plėvelių sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET plėvelė	• Bendras storis	48 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	skaidri

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	50 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	100 °C
• Atsparumas tempimui	20 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas minkštikliui	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras		



tesa® 4972

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	5.3 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	7 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	6.5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	3 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	5.2 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	4.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	7.7 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	5.4 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	6.5 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	7.1 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	8.6 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	5.7 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	3.1 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	9.4 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	3.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	7 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	5.3 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	9.6 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

PV20 rudas / mėlynas pergaminas su logotipu (71µm; 82 g/m²)

PV43 baltas / mėlynas PE dengtas popierius su logotipu (122µm; 120 g/m²)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04972>