



# tesa® 61970

## Produkto Informaciją



220 µm dvipusė PP plėvelės dėžių sandarinimo juosta su pailgintu apsauginiu sluoksniu

### Produkto aprašymas

„tesa® 61970“ yra skaidri dvipusė juosta, sudaryta iš PP pagrindo ir labai lipnių akrilinių klijų. Dvipusė plėvelinė dėžių sandarinimo juosta sukurta gofruoto kartono dėžėms uždaryti ir yra tinkama perdirbti pagal INGEDE metodą. Lipnūs akriliniai klijai užtikrina patikimą klijavimą net aukštoje temperatūroje ir ant šiurkštaus kartono paviršiaus. „tesa® 61970“ yra su pailgintu apsauginiu sluoksniu, kad būtų patogų jį nuimti.

### Funkcijos

- Greitas apsauginio sluoksnio nuėmimas dėl pailginimo
- Didelis pradinis sukibimas greitam uždarymui
- Patikimas klijavimas net aukštoje temperatūroje ir ant šiurkščių gofruoto kartono paviršių
- Tinkama perdirbti pagal INGEDE metodą

### Application Fields

- „tesa® 61970“ specialiai sukurta gofruoto kartono dėžėms uždaryti
- Lipnios pašto siuntų dėžės
- CD ir knygų dėžučių uždarymas

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                                 |                    |                                  |                      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| • Pagrindo medžiaga             | PP (polipropileno) | • Spalva                         | skaidri              |
| • Klijų tipas                   | plėvelė            | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta                |
|                                 | padidinto lipnumo  | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 84 µm                |
|                                 | akrilas            | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 102 g/m <sup>2</sup> |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius          |                                  |                      |
| • Bendras storis                | 220 µm             |                                  |                      |



# tesa® 61970

## Produkto Informacija

### Properties/Performance Values

|                               |             |                                         |        |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 150 %       | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai    | 80 °C  |
| • Atsparumas tempimui         | 50 N/cm     | • Lipnumas                              | geras  |
| • Atsparumas chemikalams      | geras       | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -40 °C |
| • Atsparumas drėgmei          | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C    | geras  |
| • Atsparumas minkštikliui     | geras       | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C    | geras  |
| • Atsparumas senėjimui (UV)   | geras       | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai  | 130 °C |

### Sukibimas su

|                                        |           |                                      |           |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis)          | 12.5 N/cm | • Sukibimas su PET (po 14 dienų)     | 11.5 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų)       | 14.5 N/cm | • Sukibimas su PP (pradinis)         | 8.5 N/cm  |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis)    | 11.5 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų)      | 10 N/cm   |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 12.5 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis)         | 13 N/cm   |
| • Sukibimas su PC (pradinis)           | 15 N/cm   | • Sukibimas su PS (po 14 dienų)      | 14.5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų)        | 16.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis)        | 11.5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis)           | 7 N/cm    | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų)     | 17.5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų)        | 8 N/cm    | • Sukibimas su plieniu (pradinis)    | 13 N/cm   |
| • Sukibimas su PET (pradinis)          | 11 N/cm   | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 13.5 N/cm |

### Papildoma informacija

Norint pasiekti optimalių rezultatų, rekomenduojama naudoti „tesa®“ dozatorius.

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=61970>