



tesa® 62530

Produkto Informacija



Abipusė montavimo juosta PE putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62939 yra dvipusė PE putų juosta, skirta bendros paskirties montavimo darbams. Ją sudaro itin prisitaikantis uždarys pūslelių PE putų pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- geras sukibimas su stipriai struktūruotais paviršiais;
- universalūs klijai, iš karto stipriai prilimpantys prie daugelio pagrindų;
- visiškai tinka naudoti lauke: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui;
- kompensuoja skirtingų medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumą;
- didelis sukibimo stipris, pasireiškiantis iš karto, net esant mažam sukabinimo slėgiui;
- labai geras šalčio smūgio sugėrimas.

Application Fields

- Sienų apsauginei apdailai
- Sandarinimui nuo dulkių ir drėgmės
- Vidinių sienų apkalos plokštėms

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Bendras storis	3000 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	juoda / balta

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	160 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	13.3 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas chemikalams	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C		



tesa® 62530

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	6 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	6 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	6 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	6 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	6 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	6 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	6 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	6 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	6 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	2 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	6 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	2 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	6 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	6 N/cm

Papildoma informacija

Atsparumas lupimui:

iš karto ir po 14 dienų putos suskyla ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC medžiagų.

Ilgalaikio drėkinimo savybės ir atsparumas temperatūrai sertifikuoti IFT institute, Vokietijoje (ataskaitos Nr. 105 32948/1).

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62530>