



tesa[®] 53799 PV2



Produkto Informacija

Polietilenu dengta aukštos kokybės medžiaginė juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 53799 yra polietilenu dengta aukštos kokybės medžiaginė juosta. Ji pagaminta iš PE dengto 80 akučių austinio PET audinio, dengto spaudimui jautriais natūralios gumos klijais. tesa[®] 53799 yra universali, ypač dažnai armijoje naudojama, labai tvirta medžiaginė juosta.

Savybės

- labai geras sukibimas net prie nelygių paviršių;
- puiki tempimo stiprumo riba;
- atstumia vandenį;
- patogi naudoti;
- yra šviesiai žalios spalvos.

Funkcijos

- very good adhesion, even on rough surfaces
- excellent tensile strength
- water repellent
- conformable
- available in olive green

Application Fields

Patogu įvairiems remonto ir statybos darbams, įskaitant karinę sritį, pvz.:

- pakavimui;
- surišimui;
- uždarymui, uždengimui ir tvirtinimui;
- gaubtų remontui;
- dangoms suklijuoti;
- universalus pritaikymas žemės ūkyje.

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Pagrindo medžiaga | PE spaustinis audinys | • Bendras storis | 310 μm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Juostos storis | _NULL μm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53799>



tesa[®] 53799 PV2

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	11 %	• Hand tearability	geras
• Atsparumas tempimui	77 N/cm	• Resistenza alle temperature (rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione)	110 °C
• Atsparumas dilimui	geras	• Tiesūs plėšimo kraštai	geras
• Atsparumas temperatūrai (30 min.)	110 °C	• Tinklelis	80 count per square inch
• Atsparumas vandeniui	geras		

Adhesion to Values

- plienų 4.7 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=53799>