




tesa® 62624

Produkto Informacija



200 µm dvipusė juoda aukštos kokybės putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 60624“ yra juoda dvipusė plona putplasčio juosta. Juosta padengta lipniais akrilinais klijais.

Funkcijos

- Storis: 200 µm
- Labai didelis sukibimo stiprumas
- Labai gerai priglundantis putplasčio pagrindas užtikrina puikų atsparumą smūgiams
- Puikus atsparumas išstūimui dėl stiprių aukštos kokybės klijų
- Gera sandarinimo nuo drėgmės ir dulkių funkcija
- Atsparumas vandeniui

Application Fields

- Jutiklinio skydelio montavimas
- Objektyvo tvirtinimas mobiliuosiuose telefonuose
- LCD ekrano dangtelio / priekinio skydelio montavimas nešiojamuosiuose kompiuteriuose
- Montavimas ant nelygių ir šiurkščių paviršių

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 200 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | juoda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PET plėvelė | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 340 % | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas tempimui | 6.7 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |



tesa® 62624

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	11 N/cm	• Sukibimas su PC (pradinis)	14.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	14.5 N/cm	• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	16 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	11.8 N/cm	• Sukibimas su PMMA (pradinis)	15.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PMMA (po 14 dienų)	16.5 N/cm
• Sukibimas su stiklu (pradinis)	15 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	13 N/cm
• Sukibimas su stiklu (po 14 dienų)	16 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	16 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonų, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.