




# tesa® 58394

## Produkto Informacija



tesa® 58394 125 µm šilumai laidų juosta

### Produkto aprašymas

tesa® 58394 yra 125µm šilumai laidų juosta.

### Funkcijos

- Šis produktas yra su specialiais akriliniiais klijais, kurie užtikrina tam tikrą šilumos laidumą, kai naudojama tarp šilumos šaltinio ir radiatoriaus.
- Gerai sukimba su poliniais pagrindais.

### Application Fields

Naudojama tarp šilumos šaltinio ir radiatoriaus šilumai perduoti.

- Baterijos modulio aušinimo plokštės montavimui
- Galios elektronikos įrenginiui
- Lanksčiąjai spausdintinei plokštei (FPC) ir spausdintinei plokštei (PCB)

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |         |                                  |       |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga | nėra    | • Spalva                         | balta |
| • Klijų tipas       | akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta |

### Product Assortment

- |                   |                    |                   |       |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Galimi formatai | Log roll, A4 sheet | • Galimos spalvos | balta |
| • Galimi storiai  | 125                |                   |       |

### Properties/Performance Values

- |                                          |                       |                                        |             |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------|
| • Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas | lengvas               | • Temperature resistance (-40°C)       | labai geras |
| • Flame retardancy                       | V2                    | • Temperature resistance (125°C)       | labai geras |
| • Kietumas – Shore 00                    | 60 STK                | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 150 °C      |
| • Sugedimo įtampa                        | 3.5 KV                | • Šilumos laidumas z kryptis           | 0.5 W/mK    |
| • Tankis                                 | 1.8 g/cm <sup>3</sup> |                                        |             |

### Sukibimas su

- |                                  |        |                           |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| • Sukibimas su plienų (pradinis) | 2 N/cm | • Steel (20min @ RT, 90°) | 2 N/cm |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58394>



# tesa® 58394

## Produkto Informacija

### Laikymo sąlygos

#### Laikymo sąlygos

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

### Papildoma informacija

Šioje dalyje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijose.

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58394>