



tesa[®] 58395

Produkto Informacija



tesa[®] 58395 250µm šilumai laidži juosta

Produkto aprašymas

tesa[®] 58395 yra 250µm šilumai laidži juosta.

Funkcijos

- Šilumai laidžias užpildas užtikrinamas tam tikras šilumos laidumas, kai naudojama tarp šilumos šaltinio ir radiatoriaus šilumai perduoti.
- Labai gerai sukimba su poliniu pagrindu.

Application Fields

Naudojama tarp šilumos šaltinio ir radiatoriaus šilumai perduoti.

- Baterijos modulio aušinimo plokštės montavimui
- Galios elektronikos įrenginiui
- Lanksčiajai spausdintinei plokštei (FPC) ir spausdintinei plokštei (PCB)

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Product Construction

- | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | nēra | • Spalva | balta |
| • Klīņ tipas | akrilas | • Antiadhezīno sluoksni spalva | balta |
| • Antiadhezīno sluoksni tipas | PE dengtas popierus | • Antiadhezīno sluoksni storis | 127 µm |
| • Bendras storis | 250 µm | | |

Product Assortment

- | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-----|
| • Available colors | balta | • Available thicknesses | 250 |
| • Available formats | Log roll, A4 Sheet | | |



tesa® 58395

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

• Antiadhezinio sluoksnio atsiklijavimas	lengvas	• Temperature resistance (-40°C)	labai geras
• Flame retardancy	V2	• Temperature resistance (125°C)	labai geras
• Kietumas – Shore 00	70 STK	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C
• Sugedimo įtampa	7.4 KV	• Volume Resistance	1000000000000
• Surface resistance	10000000000000	• Šilumos laidumas z kryptis	0.8 W/mK
• Tankis	1.73 g/cm ³		

Adhesion to Values

• Adhesion to Aluminium (20min @ RT, 90°)	2.6 N/cm	• aliuminiu (po 3 dienų)	5.8 N/cm
---	----------	--------------------------	----------

Laikymo sąlygos

Laikymo sąlygos

- Temperature: from +5 to +30 Degree Celsius
- Relative humidity: from 10% to 90%
- Precautions: protect for direct sun light, do not store outside
- Other storage advices: avoid mechanical impacts and short overheating

Papildoma informacija

Šioje dalyje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojami specifikacijose.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam laikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58395>