



tesa® 4319

Produkto Informacija



Krepinė ir elastinga izoliacinė juosta dažymui – ypač linkiams

Produkto aprašymas

„tesa® 4319“ yra labai lanksti ir gerai priglundanti izoliacinė juosta, kurią sudaro krepinio popieriaus pagrindas ir natūralaus kaučiuko klijai. Lanksti izoliacinė juosta ypač naudinga linkiams izoliuoti.

Tvarūs Aspektai

- 67 % biologinės kilmės medžiagų kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Dėl didelės krepinio pagrindo ištįsos ji ypač tinka trimačiams objektams.
- Dėl storo klijų sluoksnio nepermatoma juosta patikimai laikosi net ant nelygių paviršių.
- „tesa® 4319“ tvirtas ir gerai priglundantis popierinis pagrindas leidžia ją naudoti net ir panašioms paviršiams apsaugoti, kai reikia didelio mechaninio atsparumo.
- Lanksti izoliacinė juosta padeda sutaupyti daug laiko reikalaujančių pataisymų.
- Derindami aukštos kokybės paviršiaus apsaugos juostą ir patikimą meistriškumą, pasieksite optimalių darbo rezultatų.

Application Fields

- „tesa® 4319“ yra lanksti izoliacinė juosta, idealiai tinkanti įvairiems dažymo darbams, ypač linkiams izoliuoti.
- Izoliacinė juosta užtikrina greitą ir patikimą izoliavimą net ant nelygių paviršių.
- Juostos ištempimas klijavimo metu leidžia ją klijuoti išlenktai arba ant trimačių objektų.
- Juostą galima plėsti rankomis.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | stipriai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 67 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 375 µm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 58 % | • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 60 °C |
| • Atsparumas tempimui | 24 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4.5 N/cm

Papildoma informacija

Rekomendacija: Ištempę krepinį pagrindą, užtikrinsite tolygiai apibrėžtus dažų kraštus ir gerą sukibimą.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04319>