



tesa® 4309 PV1



Produkto Informacija

Temperatūrai atspari maskuojamoji juosta, skirta purškamajam dažymui ir vėlesniam džiovinimui iki 120 °C temperatūroje

Produkto aprašymas

„tesa® 4309“ sudaryta iš plono krepinio popieriaus pagrindo ir natūralaus kaučiuko klijų sistemos. Plona krepinė, pritaikoma ir lanksti popierinė maskuojamoji juosta tinka dažymui purškiamais dažais, vėliau džiovinama džiovykloje, iki 120 °C temperatūroje. Ji atspari tokiems paviršiams kaip metalas, guma, stiklas ir plastikas. Juosta idealiai tinka automobilių kėbului maskuoti atliekant remontą.

Tvarūs Aspektai

- 53 % biologinės kilmės medžiagų kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Puikus užpildų ar dažų (vandens ar tirpiklių pagrindo) sukibimas su antrąja juostos puse neleidžia dažams luptis.
- Po džiovinimo džiovykloje iki 120 °C temperatūroje „tesa® 4309“ galima lengvai nuimti, nesuplėšant ir nepaliekant jokių likučių.
- Lanksti maskuojamoji juosta yra atspari drėgnam šlifavimui ir puikiai sukimba su įvairiais paviršiais

Application Fields

- „tesa® 4309“ idealiai tinka sudėtingoms maskavimo užduotims
- Maskuojamąją juostą galima naudoti įvairiems paviršiams, pvz., metalui, gumai, stiklui ir plastikui.
- Aukštai temperatūrai atsparią maskuojamąją juostą galima naudoti džiovinant džiovyklėje
- Juostą galima plėsti rankomis
- Kita juostos pusė puikiai tvirtinama prie dažų

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 53 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 170 µm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04309>



tesa® 4309 PV1

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 12 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 47 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 120 °C | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 3.5 N/cm

Papildoma informacija

Gaminys atsparus šlifavimui drėgnuoju būdu, o dėl labai gero užpildų ar dažų (vandens arba tirpiklių pagrindu) sukibimo su antrąja juostos puse išvengiama bet kokio lupimosi.

Po džiovinimo džiovykloje iki 120 °C temperatūroje „tesa® 4309“ galima lengvai nuimti, nesuplėšant ir nepaliekant jokių likučių.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04309>