




tesa® 58335

Produkto Informacija



„tesa® 58335“ yra 150 µm dvipusė skaidri PET juosta su lipniais akrilniais klijais.

Produkto aprašymas

Lipnūs akriliniai klijai pasižymi išskirtiniu pradiniu atsparumu poliariniam pagrindui ir tinka prie šiurkštaus paviršiaus, pvz., žėručio plokštelės. PET pagrindas užtikrina puikų konvertavimą. Skaidrus apsauginis sluoksnis (baltas / raudonas ir rudas / mėlynas „tesa“ logotipo apsauginis sluoksnis) užtikrina, kad jį būtų galima lengvai atplėšti nepaliekant klijų likučių.

Funkcijos

- Labai greitas šiurkštaus paviršiaus, pvz., žėručio plokštelės, drėkinimas (>2 N/cm)
- Išskirtinis pritaikomumas
- Puikus pradinis atsparumas lupimui
- Geros darbo su juosta savybės konvertavimo procese
- Geras atsparumas sudėtingoms automobilių aplinkos sąlygoms

Application Fields

„tesa® 58335“ buvo specialiai sukurta montavimo į akumuliatorių, laminavimo ir konvertavimo reikmėms bei pasižymi puikiais drėkinimo savybėmis iš abiejų pusių.

Montavimas į akumuliatorių arba laminavimas, pvz.:

- Žėručio montavimas
- Aerogelio montavimas
- Kiti sudėtingi montavimo darbai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET	• Spalva	skaidri
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	balta / raudonas logotipas
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm
• Bendras storis	150 µm		



tesa® 58335

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Lipnumas | labai geras |
| • Dielektriko pramušimo įtampa | 6000 V | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 125 °C | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 9.1 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 10.5 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 3 dienų) | 9.9 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 9.8 N/cm |
| • Sukibimas su plienu (pradinis) | 9 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis) | 9.1 N/cm |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58335>