



# tesa® 60652

## Produkto Informacija



Universali aliuminio juosta su popieriniu įdėklu – 50 µ folija

### Produkto aprašymas

„tesa® 60652“ yra aliuminio juosta, kurios pagrindą sudaro 50 µm (2 milimetrų) aliuminio folija, skaidrūs akriliniai klijai ir balta, vienpusė silikonizuota 85 µm storio popieriaus juosta.

### Funkcijos

- Mechaniškai stabili ir pritaikoma
- \* Lengvai nuimamas įdėklas
- \* Tinka ilgalaikiam naudojimui
- \* Barjeras nuo drėgmės, dujų ir garų
- \* Laidumas elektrai ir šilumai
- \* Atsparumas senėjimui
- \* Atspindi šilumą ir šviesą
- \* Nedegi pagal DIN 4102, B1 klasę
- \* Nedegi pagal UL510A reikalavimus
- \* Atitinka UL723 reikalavimus

### Application Fields

- Šaldytuvų ričių montavimas prietaisų pramonėje
- Šiluminės izoliacijos, ortakio ir vamzdžių sujungimas ir sandarinimas
- Kad substratai būtų laidūs elektrai ir šilumai
- Kad atspindėtų šilumos spinduliuotę



# tesa® 60652

## Produkto Informacija

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

|                                 |                   |                                  |       |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------|
| • Pagrindo medžiaga             | Aliumininė folija | • Bendras storis                 | 90 µm |
| • Klijų tipas                   | akrilas           | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius         | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 85 µm |

### Properties/Performance Values

|                               |          |                                 |             |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 6 %      | • Operation temperature from    | -40 °C      |
| • Atsparumas tempimui         | 40 N/cm  | • Operation temperature up to   | +160 °C     |
| • Lengva pašalinti            | ne       | • Pagrindo išvaizda (vizualinė) | reflective  |
| • Liner release force         | 0.3 N/cm | • Rankomis plėšoma              | labai geras |

### Sukibimas su

|                                  |          |                               |        |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
| • Lipnumas prie pagrindo         | 9 N/cm   | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 6 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (pradinis) | 9 N/cm   | • Sukibimas su plienu         | 9 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis)     | 4.5 N/cm |                               |        |

### Papildoma informacija

Skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytas bendras storis reiškia juostos storį be įdėklo. Storis su įdėklu yra 175 µm (6,9 milimetras).

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=60652>