



tesa® 4671

Produkto Informacija



Akrilu dengta audinio juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4671 yra stipri akrilu dengta audinio juosta. Joje naudojamas 120-to tankumo austos viskozės tinklelio pagrindas ir natūralaus kaučiuko klijai.

tesa® 4671 yra aukštos kokybės juosta, tinkama naudoti meno ir pramogų renginiuose, kur reikia apšvietimo neatspindinčių juostų.

Ypatybės:

- geras sukibimas netgi su šiurkščiais paviršiais
- puikus atsparumas tempimui
- ant jos galima rašyti
- lengvai prisitaiko
- lengvai pašalinama be pėdsakų
- neturi nemalonaus kvapo
- labai matinis juodos ir fluorescencinės spalvos paviršius
- galima pašalinti be pėdsakų beveik nuo visų paviršių
- yra 11 spalvų: juoda, balta, pilka, raudona, mėlyna, žalia, geltona. Šis gaminyss taip pat tiekiamas keturių specialių fluorescencinių spalvų: rožinė, oranžinė, geltona ir žalia.

Tvarūs Aspektai

- 51 % biologinės kilmės anglies kiekis visame gaminyje (išbandyta pagal ASTM D6866-21 B metodą).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Sunkių vamzdžių, profilių ir pan. surišimas ir sutvirtinimas
- Grindų ženklavimas
- Laikinas kilimų tvirtinimas parodose
- Aštrių kraštų apsauga
- Skardinių ir vamzdžių sandarinimas
- Šlifavimas smėliasrove
- Grindų dengimas
- ... ir daug daugiau!



tesa® 4671

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|--------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilu padengtas audinys | • Biologinės kilmės anglies kiekis (pagal DIN EN 16640) | 51 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 280 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 9 % | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 70 N/cm | • Resistenza alle temperature (rimovibilità dall'alluminio dopo 30 min di esposizione) | 140 °C |
| • Atsparumas dilimui | labai geras | • Tiesūs plėšimo kraštai | labai geras |
| • Atsparumas vandeniui | geras | • Tinklelis | 120 count per square inch |
| • Lengva rašyti | taip | | |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.8 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

Rekomendacija: prieš naudodami gaminį, atlikite bandymą su paviršiumi, ant kurio ketinate klijuoti.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04671>