



tesa® 4541

Produkto Informacija



Prisitaikanti audinio juosta be dangos

Produkto aprašymas

tesa® 4541 yra plėšimui labai atspari audinio juosta be dangos. Joje naudojamas viskozės 145-to tankumo tinklelio pagrindas ir natūralaus kaučiuko klėjai.

tesa® 4541 yra labai lanksti ir patogi juosta, tinkanti įvairiausiems darbams.

Ypatybės:

- geras sukibimas netgi su šiurkščiais ir riebaluotais paviršiais
- be raukšlių prisitaiko prie nelygių paviršių
- ant jos lengva rašyti, ideali ženklinimo juosta
- labai didelis atsparumas tempimui
- lygi ir patogi
- yra 5 spalvų: juoda, balta, pilka, raudona, ruda

Tvarūs Aspektai

- 87 % biologinės anglies kiekis visame gaminyje.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Rankinis ir automatinis sunkių dėžių, kibirų ir skardinių bačkų uždarymas
- Kino juostų dėžučių, paskirstymo dėžučių sandarinimas ir plyšių uždarymas
- Strypų, lazdelių ir kabelių surišimas
- Laidų supynimas
- Kraštų apsauga
- Knygų viršelių sutvirtinimas
- Plastikinių segiklių tvirtinimas prie laidų vamzdelių
- Ledo ritulio lazdų sutvirtinimas
- Įvairus pritaikymas veterinarijoje mažiems ir dideliems gyvūnams tvarstyti



tesa® 4541

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | nepadengtas audinys | • Biologinių medžiagų pagrindu | 87 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | (bio anglies apimtis) | |
| | | • Bendras storis | 270 µm |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 16 % | • Pagrindo išvaizda (vizualinė) | matt |
| • Atsparumas tempimui | 90 N/cm | • Resistenza alle temperature | 130 °C |
| • Atsparumas dilimui | geras | (rimovibilità dall'alluminio dopo | |
| • Lengva rašyti | taip | 30 min di esposizione) | |
| | | • Tinklelis | 145 threads/inch ² |

Sukibimas su

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Sukibimas su plienu | 3.6 N/cm |
|-----------------------|----------|

Papildoma informacija

Atitinka LV 312-1 dielektrinio atsparumo klasę.

Atsisakymas

Išpūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04541>