



tesa® 62505

Produkto Informacija



Abipusė montavimo juosta PE putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62505 yra abipusė juosta PE putų pagrindu, skirta lengvo svorio elementų montavimo darbams. Ją sudaro itin prisitaikantis PE putų pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- plonas putų pagrindas, kad konstrukcijos tarpas būtų nepastebimas;
- didelis galutinio sukibimo lygis, kad sulipimas būtų patikimas;
- minkštos prisitaikančios putos, prisiderinančios prie struktūrinio paviršiaus;
- visiškai tinka naudoti lauke: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui;
- tinkama klijuoti rankomis ir automatiškai.

Application Fields

Dekoratyvinėms apdailos medžiagoms ir profiliams tvirtinti

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Bendras storis	500 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	juoda / balta
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	150 %	• Lipnumas	geras
• Atsparumas tempimui	5 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C



tesa® 62505

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	3 N/cm	• Sukibimas su PET (pradinis)	3 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	9.5 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	9.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	0.9 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	9.5 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	1.2 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	5 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	2 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	9.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	9.5 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	0.9 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	8.5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	1.2 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	9.5 N/cm

Papildoma informacija

Įdėklo variantai:

PV0 rudas pergaminas (70 µm);

PV6 raudonas plėvelės dengiamasis sluoksnis (80 µm).

Atsparumas lupimui:

po 14 dienų putos suskyla ant plieno, aliuminio, ABS, PS, PET, PVC medžiagų.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62505>