




tesa® 58351

Produkto Informacija



„tesa® 58351“ yra 73 µm vienpusė skaidri PET plėvelinė juosta.

Produkto aprašymas

Akriliniai klijai su lipnia medžiaga suteikia šiam gaminiui labai gerą atsparumą nulupimui ir išskirtinę antirepulsinę savybę. 23 mm storio skaidrus PET plėvelės pagrindas pasižymi puikiais elektros izoliacijos savybėmis. Pergamino įdėklas užtikrina lengvą nuplėšimą nepaliekant klijų likučių. Jis gali atitikti griežtus automobilių aplinkosaugos ir ilgalaikio patvarumo reikalavimus.

Application Fields

- Elektrinė izoliacija su antirepulsinėmis savybėmis

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PET | • Bendras storis | 73 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta / raudonas logotipas |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 69 g/m ² |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Dielektriko pramušimo įtampa | 6.5 V |
|----------------------|-------------|--------------------------------|-------|

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 6 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 6.3 N/cm | • Sukibimas su plieniu (pradinis) | 5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 3.3 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 7.9 N/cm |



tesa® 58351

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58351>