




tesa® 58332

50µm D/S PET



Produkto Informacija

„tesa® 58332“ yra 50 µm diferencijuota dvipusė skaidri PET juosta su lipniais akrilinais klėjais.

Produkto aprašymas

Lipnūs akriliniai klėjai pasižymi išskirtiniu pradiniu atsparumu poliariniam pagrindui ir tinka prie šiurkštaus paviršiaus, pvz., žėručio plokštelės. PET pagrindas užtikrina puikų konvertavimą. Pergamino įdėklas užtikrina lengvą nuplėšimą nepaliekant klijų likučių klijavimo metu.

Funkcijos

- Labai greitas šiurkštaus paviršiaus, pvz., žėručio plokštelės, drėkinimas (>0,8 N/cm)
- Išskirtinis pritaikomumas
- Puikus pradinis atsparumas lupimui
- Geros darbo su juosta savybės konvertavimo procese
- Geras atsparumas sudėtingoms automobilių aplinkos sąlygoms

Application Fields

„tesa® 58332“ buvo specialiai sukurta akumuliatoriams, kuriems reikalingi sudėtingi montavimo, laminavimo ir konvertavimo darbai, todėl ji pasižyminti puikiais drėkinimo savybėmis atviroje pusėje.

Montavimas į akumuliatorių arba laminavimas, pvz.:

- Žėručio montavimas
- Aerogelio montavimas
- Kiti sudėtingi montavimo darbai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET	• Bendras storis	50 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda / mėlynas logotipas
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm



tesa® 58332

50µm D/S PET

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Lipnumas | labai geras |
| • Dielektriko pramušimo įtampa | 2900 V | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 125 °C | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 5.4 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 8 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 7.5 N/cm | • Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 5.6 N/cm |
| • Sukibimas su plienų (pradinis) | 4.7 N/cm | • Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, pradinis) | 4.8 N/cm |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58332>