



tesa® 4939

Produkto Informacija



Produkto aprašymas

tesa® 4939 yra dvipusė grindų dangų tvirtinimo juosta. Ją sudaro stiprus PET-audinio pagrindas ir į skirtingas puses skirtingo lipnumo sintetinio kaučiuko klijai.

Specialios sudėties klijai atvirojoje pusėje pasižymi dideliu pradiniu lipnumu, ir šią juostą galima be pėdsakų pašalinti nuo daugumos įprastų paviršių ilgiausiai po 14 dienų. (Prieš naudojimą užklijuojamus paviršius reikia patikrinti!)

Techninė informacija (vidutinė reikšmė)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	audinys	• Bendras storis	235 µm
• Klijų tipas	sintetinis kaučiukas	• Spalva	balta
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	25 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	40 °C
• Atsparumas tempimui	38 N/cm	• Lipnumas	labai geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C	vidutinis
• Atsparumas senėjimui (UV)	vidutinis	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su PE (pradinis)	2.5 N/cm	• Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	2 N/cm	• Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, pradinis)	6.5 N/cm
• Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	5 N/cm	• Sukibimas su plienų (pradinis)	7.5 N/cm
• Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, pradinis)	4.5 N/cm	• Sukibimas su plienų (po 14 dienų)	5.5 N/cm
• Sukibimas su PP (pradinis)	4.5 N/cm	• Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	8 N/cm
• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	2.5 N/cm	• Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, pradinis)	9 N/cm

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04939>



tesa® 4939

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=04939>