



tesa® 4959

Produkto Informacija



Dvipusė neaustinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4959 yra dvipusio lipnumo montavimo ir jungiamoji juosta, turinti neaustinį pagrindą ir padengta labai lipniais akrilinais klijais, pasižyminčiais geru atsparumu tempimui. Ji atspari UV spinduliams bei senėjimui ir labai atspari plastifikatoriams.

Tvarūs Aspektai

- tesa® tvaresnis popierinis įdėklas
- Atsakingos kilmės popierinis įdėklas (sertifikuotas)
- Nebalintas popierius su 30 % perdirbto pluošto.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Application Fields

- Ženklų, gaubtų ir vardinių lentelių tvirtinimas
- Durų aptaisų tvirtinimas automobilių pramonėje
- Plastikinių maišelių, kelionkrepšių, raštinės reikmenų, plakatų ir kt. tvirtinimas
- Popieriaus ir plėvelės ritinių sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| • Pagrindo medžiaga | neaustinis | • Spalva | pusskaidrė |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 71 µm |
| • Bendras storis | 100 µm | | |



tesa® 4959

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 2 % | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 8 N/cm | • Mažiausia temperatūros | -40 °C |
| • Atsparumas chemikalams | geras | atsparumo riba | |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | vidutinis |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 7.5 N/cm | • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 7.5 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 9 N/cm | • Sukibimas su PP (pradinis) | 5.5 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 7.5 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 6.5 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 8 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis) | 8.5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 9.5 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 9 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 14 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 6.5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 4 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 14 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 8 N/cm |
| • Sukibimas su PET (pradinis) | 7 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 8.5 N/cm |

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

PV0 rudas ir baltas pergaminas (71µm)

PV6 raudona MOPP plėvelė (80µm)



tesa[®] 4959

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04959>