

# tesa® Professional 4398

## Produkto Informacija

tesa® 4398 audinio tinkavimo juosta fasadams

### Produkto aprašymas

Su tesa® audinio tinkavimo juosta fasadams neužtruksite, kad atliekant tinkavimo darbus apsaugotumėte būtinas pridengti sritis. Ją labai lengva naudotis. Medžiaginė juosta gali būti ištempžiama iki 20 % jos ilgio ir nuplėšiama ranka. Taip ją galima pritaikyti bet kuriai fasado vietai, kurią norite pridengti, kad galėtumėte kuo greičiau sutelkti visą dėmesį į atliekamus tinkavimo darbus. Lipni natūralaus kaučiuko medžiaga užtikrina jau gerai žinomą tesa® produktams būdingą sukibimo stiprumą. Be to, ją galima greitai ir lengvai nuimti. Kadangi fasado juosta yra atspari UV spinduliams iki 10 dienų, ji labai tinka pagrindiniams išorės tinkavimo arba dažymo darbams. Atlikus darbus juosta galima greitai ir lengvai nuimti. Naudojant mėlynąją tesa® audinio tinkavimo juostą fasadams sutaupysite savo tinkavimo darbų laiką.

### Funkcijos

- Lengvai naudojama ir patikima išorės paviršių apsauga
- Saulės šviesa nesukels problemų: atsparumas UV spinduliams iki 10 dienų, o nuimant nelieka likučių
- Patogu naudoti dėl atsparumo tempimui, lengva nuplėšti ranka
- Dirbant sutaupoma laiko; juostą galima nuimti greitai ir lengvai
- Juostos sudėtis: pagrindo medžiaga = audinys, lipni medžiaga = natūralus kaučiukas
- Galimi dydžiai: 25 m x 30 mm, 25 m x 50 mm

### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

### Product Construction

- |                     |                     |                  |        |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys             | • Bendras storis | 260 µm |
| • Klijų tipas       | natūralus kaučiukas |                  |        |

### Properties/Performance Values

- |                               |         |                    |             |
|-------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 20 %    | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas tempimui         | 55 N/cm |                    |             |

### Sukibimas su

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| • Sukibimas su plienu | 5 N/cm |
|-----------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> Professional 4398

## Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa<sup>®</sup> gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa<sup>®</sup> gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?mp=4398CBL>