



tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm



Produkto Informacija

75 µm dvipusė lipni akrilinė perkėlimo juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 75507“ – Team 4965 Transfer 75 µm – tai pritaikoma 75 µm storio lipni akrilinė perkėlimo juosta. Joje naudojami mūsų išbandyti ir gerai žinomi klijai „tesa® 4965“, kurie yra skaidrūs, atsparūs senėjimui ir pasižymi dideliu pradiniu lipnumu. „tesa® 75507“ – Team 4965 Transfer 75 µm labai gerai iš karto prilimpa prie nelygių paviršių ir tinka įvairiems darbams, pavyzdžiui, lengvoms ir plonoms medžiagoms laminuoti.

Keli gaminiai yra su šiais unikaliais ir labai efektyviais „tesa® 4965“ klijais, kurie kartu sudaro „Team 4965“. Šiame dvipusių plėvelinių juostų asortimente lengva išsirinkti efektyviausią juostą pagal klientų poreikius, gaminius ir procesus. Viso „tesa® 4965“ asortimento privalumus rasite čia: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Tvarūs Aspektai

- Biomasės subalansuoti lipnūs akriliniai klijai
- tesa® tvaresnis popierinis įdėklas
- Atsakingai išgaunamas popierinis įdėklas (sertifikuotas)
- Nebalintas popierius su 30 % perdirbto pluošto



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Labai geras atsparumas temperatūrai ir drėgmei
- Geros štamposimo pagal formą savybės
- Sertifikuojamas dėl sąlyčio su oda pagal ISO 10993-5 ir ISO 10993-10 standartus
- Labai geras pradinis sukibimas su įvairiais pagrindais
- Puikus pritaikomumas dėl perkėlimo juostos konstrukcijos
- Mažai LOJ pagal „tesa“ klasifikaciją: Svarbiausios medžiagos nėra ribojamos pagal GB reglamentą, JAMA (Japonijos automobilių gamintojų asociacijos), Japonijos sveikatos, darbo ir gerovės ministerijos (MHLW) ir VDA 278 rekomendacijas dėl koncentracijos patalpose.

Application Fields

„tesa® 75507 – Team 4965 Transfer 75 µm“ tinka lanksčių medžiagų ir lengvų detalių montavimui bei laminavimui.

Taikymo pavyzdžiai:

- Lengvų dalių ir medžiagų montavimas
- Putplasčio, veltinio, audinių ir tekstilės tvirtinimas
- Izoliacinių medžiagų laminavimas
- Grindų sistemų montavimas
- Membraninio jungiklio montavimas

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=75507>



tesa[®] 75507

- Team 4965 Transfer 75µm

Produkto Informacija

Application Fields

- Sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Pagrindo medžiaga | nėra | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 70 µm |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 80 g/m ² |
| • Spalva | skaidri | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|-------------|
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Mažiausia temperatūros atsparumo riba | -40 °C |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 10 N/cm | • Sukibimas su PP (pradinis) | 4 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 11.5 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 5.5 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 8.5 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis) | 10 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 9 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 11 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 12 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 8 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 12.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 13 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 4 N/cm | • Sukibimas su plieniu (pradinis) | 11 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 14 dienų) | 11 N/cm |
| • Sukibimas su PET (pradinis) | 9 N/cm | • Sukibimas su plieniu (po 3 dienų) | 11 N/cm |
| • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 9 N/cm | | |

Papildoma informacija

Įdėklų variantai:

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=75507>



tesa[®] 75507

- Team 4965 Transfer 75μm

Produkto Informacija

Papildoma informacija

- PV0: rudas pergamino įdėklas (70 μm; 80 g/m²)
- PV12: skaidrus PET įdėklas (75 μm; 105 g/m²)
- PV20: firminis rudas pergamino įdėklas (70 μm; 80 g/m²)
- PV21: balto pergamino įdėklas (78 μm; 90 g/m²)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=75507>