



tesa® 49652 - Team 4965 High Transparency

Produkto Informacija

205 µm dvipusė skaidri PET plėvelinė juosta su dvigubu įdėklu



Produkto aprašymas

„tesa® 49652 – Team 4965 High Transparency“ yra labai skaidri, dvipusė pramoninė montavimo juosta, sudaryta iš PET pagrindo ir lipnių akrilinių klijų. Ši dvipusė montavimo juosta yra itin skaidrus „tesa® 4965 Original“ variantas, o jos klijai pagaminti pagal patentuotą ir apsaugotą gaminio technologiją. Daugelyje pramonės šakų „tesa® 49652 – Team 4965 High Transparency“ naudojama procesams ir darbų atlikimui tobulinti, ypač tiems, kuriems reikia vizualinės patikros arba krištolo skaidrumo klijų. Dvipusė pramoninė montavimo juosta ribotą laiką gali būti atspari daugeliui aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, drėgmei, ultravioletiniams spinduliams ir iki 200 °C temperatūrai. Lipnūs akriliniai klijai puikiai laikosi ant įvairių paviršių, pasižymi dideliu lipnumu ir geru šlyties stipriu.

Keliuose gaminiuose įdiegta ši unikali ir labai efektyvi gaminio konstrukcija. Šie gaminiai kartu sudaro „Team 4965“. Šiame dvipusių plėvelinių juostų asortimente lengva išsirinkti efektyviausią juostą pagal klientų poreikius, gaminius ir procesus. Susipažinkite su viso „tesa® 4965“ asortimento privalumais čia:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Tvarūs Aspektai

- Biomasės subalansuoti sukibę akriliniai klijai/90 % PCR PET pagrindo.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Dvigubas įdėklas skaidrumui ir gaminio stabilumui gerinti
- Patikimas sukibimas net su mažos paviršinės energijos paviršiais
- Iškart po surinkimo
- Didelis atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms
- Geros darbo su juosta savybės konvertavimo procesuose

Application Fields

- „tesa®49652 – Team 4965 High Transparency“ naudojamas procesams, kuriems reikia vizualinės patikros arba krištolo skaidrumo sukibimo
- Stiklo klijavimas ant stiklo
- Skirtingų kortelių sluoksnių laminavimas
- Mikroplakštelių sandarinimas
- Asmeninės apsaugos ir medicininės įrangos gamyba

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=49652>



tesa[®] 49652

- Team 4965 High Transparency

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET plėvelė	• Bendras storis	205 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	skaidri

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	50 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	100 °C
• Atsparumas tempimui	20 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Mažiausia temperatūros atsparumo riba	-40 °C
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	labai geras
• Atsparumas minkštikliui	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	labai geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	10.3 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	9.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	12 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	6.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	9.2 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	7.9 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	10.6 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	10.6 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	12.6 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	12 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	14 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	8.7 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	5.8 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	13 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	6.9 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	11.5 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	9.2 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	11.8 N/cm

Papildoma informacija

Įdėklų variantai:

- PV37 dvigubas įdėklas: 36 µm PET (36 µm; 80 g/m²) ir rudas pergaminas (69 µm; 80 g/m²)



tesa® 49652

- Team 4965 High Transparency

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=49652>