



tesa® 4338 PV1



Produkto Informacija

Didelio sukibimo maskuojamoji juosta iki 120 °C

Produkto aprašymas

„tesa® 4338 PV1“ – tai žalios spalvos lygi ir gerai sukimbanti maskuojamoji juosta. Rekomenduojama naudoti transporto sektoriuose, pavyzdžiui, jūrų, traukinių, sunkvežimių ir įvairiuose kituose, kur reikia stipraus sukibimo, norint išlaikyti dideles ir sunkias kaukes.

Tvarūs Aspektai

- 54 % biologinio pagrindo kiekis visame gaminyje, išskyrus įdėklą (pagal svorį).



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Žalios spalvos ir lygus popierinis pagrindas užtikrina puikų matomumą, didelį pritaikomumą ir švarius dažų kraštus.
- Senėjimui atsparūs natūralaus kaučiuko klijai pasižymi puikiu greitu lipnumu
- Galima naudoti lauke iki septynių dienų
- Atsparumas iki 120 °C (248 °F) temperatūrai ir švarus pašalinimas.

Application Fields

- Pirštams nekenksmingas lygus popierinis pagrindas
- Daugkartiniams džiovinimo ciklams (iki 3 ciklų 120 °C temperatūroje / 40 min.)
- Iki 7 dienų atsparumo lauke arba 30 dienų naudojimo patalpose
- Likučių pašalinimas atvėsinus pagrindus be likučių
- Puikus dažų sukibimas su pagrindu
- Atsparumas plyšimui
- Puikus pritaikomumas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Pagrindo medžiaga | lengvai krepuotas popierius | • Biologinių medžiagų pagrindu (pagal svorį) | 54 % |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | • Bendras storis | 145 µm |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338 PV1

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 13 % | • Lengva pašalinti | taip |
| • Atsparumas tempimui | 43 N/cm | • Rankomis plėšoma | labai geras |
| • Atsparumas temperatūrai (60 min.) | 120 °C | | |

Sukibimas su

- Sukibimas su plienu 4 N/cm

Papildoma informacija

Taip pat kaip „tesa® 4338 PV0“ su standartiniu sukibimu su oda.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04338>