



tesa® 51865 - Team 4965 Differential



Produkto Informacija

165 µm dvipusė skaidri PET plėvelės juosta su asimetrišku gaminio dizainu

Produkto aprašymas

„tesa® 51865 – Team 4965 Differential“ yra skaidri dvipusė pramoninė montavimo juosta, sudaryta iš PET pagrindo ir lipnių akrilinių klijų. Ši asimetrinė dvipusė juosta yra diferencinis „tesa® 4965 Original“ variantas, o jos klijai pagaminti pagal patentuotą ir apsaugotą gaminio technologiją. „tesa® 51865 – Team 4965 Differential“ įdėklų dengta pusė yra labai sunki, o tai užtikrina maksimalų lankstumą ir universalumą, kai klijuojant ant įvairių paviršių. Atviroji pusė pasižymi mažesniu dangos svoriu, todėl patikimai sukimba su plokščiais profiliais, laminuotais kontroliuojamomis sąlygomis. „tesa® 51865 – Team 4965 Differential“ gali tam tikrą laiką atlaikyti daugelį aplinkos veiksnių, tokių kaip drėgmė, UV spinduliai ir iki 200 °C temperatūra. Lipnūs akriliniai klijai puikiai laikosi ant įvairių paviršių, pasižymi dideliu lipnumu ir geru šlyties stipriu.

Keliuose gaminiuose įdiegta ši unikali ir labai efektyvi gaminio konstrukcija. Šie gaminiai kartu sudaro „Team 4965“. Šiame dvipusių plėvelinių juostų asortimente lengva išsirinkti efektyviausią juostą pagal klientų poreikius, gaminius ir procesus. Susipažinkite su viso „tesa® 4965“ asortimento privalumais čia:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Tvarūs Aspektai

- tesa® 51865Next Gen su -37 % CO₂ emisijos, palyginti su tesa® 51865
- Biomasės subalansuoti lipnūs akriliniai klijai
- 90 % PCR PET pagrinde.



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Asimetriškas gaminio dizainas su 100 µm klijais įdėklų dengtoje pusėje, o atviroje pusėje – 60 µm
- Puikus sukibimas su ekstruziniais apvadais ir profiliais
- Patikimas sukibimas net su mažos paviršinės energijos paviršiais
- Iškart po surinkimo
- Didelis atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms

Application Fields

- „tesa® 51865 – Team 4965 Differential“ yra specialiai sukurta ekstruziniams apvadams ir profiliams montuoti.
- Dekoratyvinių apvadų ir profilių montavimas baldų pramonėje
- Klijavimas gaminant roletus
- Magnetinių juostelių montavimas

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51865>



tesa® 51865

- Team 4965 Differential

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET plėvelė	• Bendras storis	165 µm
• Biologinių medžiagų pagrindu (bio anglies apimtis)	90 %	• Spalva	skaidri
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas		

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	55 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	100 °C
• Atsparumas tempimui	20 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Mažiausia temperatūros atsparumo riba	-40 °C
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	labai geras
• Atsparumas minkštikliui	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	labai geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C



tesa® 51865 - Team 4965 Differential

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	9.5 N/cm	• Sukibimas su PET (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	10.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	10 N/cm	• Sukibimas su PET (uždengtoji pusė, pradinis)	10 N/cm
• Sukibimas su ABS (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	13 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	7 N/cm
• Sukibimas su ABS (uždengtoji pusė, pradinis)	12 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	9 N/cm	• Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	8.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	9.5 N/cm	• Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, pradinis)	8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	12.5 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	9 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (uždengtoji pusė, pradinis)	12 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	11 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	9 N/cm	• Sukibimas su PS (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	12 N/cm	• Sukibimas su PS (uždengtoji pusė, pradinis)	12 N/cm
• Sukibimas su PC (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	15 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	7 N/cm
• Sukibimas su PC (uždengtoji pusė, pradinis)	13 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	11 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	6.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	14 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	7 N/cm	• Sukibimas su PVC (uždengtoji pusė, pradinis)	9 N/cm
• Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	8 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	9.6 N/cm
• Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, pradinis)	7 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	11.5 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	9 N/cm	• Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, po 14 dienų)	14.5 N/cm
• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	9.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis)	13.3 N/cm

Certificates

Sustainability Certificates

tesa® 51865 Next Gen – Team 4965 Differential contains a 90% recycled PET backing, resulting in an average of 6% post-consumer recycled content (including red MOPP liner) in the tape. This is a third-party environmental claim validated against the UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 for recycled content. The UL Environmental Claim Validation Program falls under UL's ISO/IEC17025 accreditation.

Papildoma informacija

Įdėklų variantai:

- PV2: rudas pergaminio popierius (78 µm; 90 g/m²)
- PV6: raudona MOPP plėvelė (80 µm; 72 g/m²)

Norint pasiekti optimalių rezultatų, rekomenduojama naudoti „tesa®“ dozatorius.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51865>



tesa[®] 51865 - Team 4965 Differential

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51865>