

tesa® ACXplus 79011

Produkto Informacija



1,1 mm dvipusė akrilo putų juosta, skirta automobilių išorinėms primontuojamoms detalėms tvirtinti

Produkto aprašymas

„tesa® ACX^{plus} 79011“ – tai dvipusė akrilo putų juosta, skirta automobilių išorinėms primontuojamoms detalėms tvirtinti. Tai trisluoksnis gaminytis, iš abiejų pusių padengtas MPE klijuais. Gali padėti pašalinti gruntą. Jo aukštos kokybės MPE klijai be grunto efektyviai ir patikimai sukimba su įprastomis automobilių primontuojamomis detalėmis, pagamintomis iš MPE (pvz., PP ir PP / EPDM) ir VPE (pvz., PMMA) plastikų. Be to, mūsų gaminytis pasižymi puikiomis lipniomis savybėmis, kai kalbama apie atsparumą aukštai 95 °C temperatūrai. Dėl viskoelastinės akrilo putų šerdies „tesa® ACX^{plus} 79011“ naujoji linija be grunto „New Primerless Line“ geba absorbuoti ir išsklaidyti dinamines ir statines apkrovas. 0,8 mm ir 1,5 mm storio juostas bus galima įsigyti vėliau.

Funkcijos

Gerei veikia ant MPE plastikų ir sunkiai sukimbančių bespalvių sluoksnių be grunto

- Puikus sukibimo stabilumas ir ilgalaikis atsparumas temperatūrai iki 95 °C
- Produktas be PFAS / PFOS
- Efektyvus ir patikimas taikymas
- Viskoelastinė akrilo putų šerdis, skirta kompensuoti skirtingą klijuojamų dalių šiluminį pailgėjimą
- Geras klijų pasiskirstymas
- Didelis atsparumas drėgmei ir UV spinduliams

MPE: maža paviršinė energija

VPE: vidutinė paviršinė energija

Application Fields

„tesa® ACX^{plus} 79011“ naujoji linija be grunto „New Primerless Line“ tinka įvairiems nuolatinio išorinio montavimo darbams. Siekdami užtikrinti aukščiausią įmanomą našumą, norime visiškai suprasti taikymo būdą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti tinkamą gaminio rekomendaciją.

Taikymo pavyzdžiai:

- Šoninis slenkstis
- Dekoratyviniai apvadai
- Spoileriai
- Ratų arkos
- Durų sparnas

tesa® ACXplus 79011

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	Akrilo putos	• Bendras storis	1100 µm
• Klijų tipas	LSE	• Spalva	pilka
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	PE	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	mėlyna

Properties/Performance Values

• Atsparumas smūgiams šaltyje	labai geras	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	95 °C
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 90°C	labai geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Temperatūros diapazonas	-40 to 95 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	120 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	35 N/cm	• Sukibimas su plieniu (pradinis)	40 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 3 dienų)	40 N/cm	• Sukibimas su plieniu (po 14 dienų)	40 N/cm
• Sukibimas su PP (pradinis)	30 N/cm	• Sukibimas su plieniu (po 3 dienų)	40 N/cm
• Sukibimas su PP (po 3 dienų)	40 N/cm		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=79011>