




tesa® 4648

Produkto Informaciją



Siloso dangos plėvelių taisymo juosta

Produkto aprašymas

Vienpusė juosta „tesa® 4648“ pagaminta iš juodos, UV spindulius stabilizuojančios polietileno plėvelės ir padengta spaudimui jautriais klijais, kurių pagrindą sudaro natūralus kaučiukas. Kaučiuko klijai užtikrina greitą klijavimą prie įvairių paviršių ir pačios juostos klijavimą.

Ji atspari UV spinduliams ir vandeniui iki dvylikos mėnesių, ją galima nuplėšti rankomis, todėl nereikia jokių papildomų įrankių. Mūsų juosta pagaminta iš PE plėvelės, kurioje nėra halogenų, siekiant palengvinti siloso plėvelių perdirbimo procesą pasibaigus naudojimo laikui. Ji sėkmingai išbandyta pramoniniuose perdirbimo procesuose. „tesa® 4648“ yra idealus sprendimas pažeistoms siloso plėvelėms taisyti.

Tvarūs Aspektai



Norėdami daugiau informacijos: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funkcijos

- Momentinis sukibimas esant aukštesnei nei nulinio temperatūrai – galima naudoti ištisus metus
- Galima nuplėšti ranka, kad būtų galima lengvai užklijuoti
- Tvirta gaminio konstrukcija yra atspari lauko oro sąlygoms iki dvylikos mėnesių
- Pagaminta iš PE plėvelės, kad pasibaigus naudojimo laikui būtų lengviau perdirbti
- Juostoje nėra halogenų (pagal IEC 61249-2-21)

Application Fields

- Pažeistų siloso dangos plėvelių taisymas ir sandarinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | • Bendras storis | 120 µm |
| • Klijų tipas | natūralus kaučiukas | | |



tesa® 4648

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 400 % | • Atsparumas vandeniui | taip |
| • Atsparumas tempimui | 20 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas drėgmei | taip | • Lowest application temperature | 0 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Atsparumas UV | 52 weeks | • Rankomis plėšoma | taip |

Sukibimas su

- | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| • Lipnumas prie pagrindo | 1.5 N/cm | • Sukibimas su plienu | 2.2 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 1.5 N/cm | | |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04648>