



tesa® 4939

Produkto Informacija



Be pėdsakų nuplėšiama dvipusė PET audinio juosta su skirtingo lipnumo klėjais į skirtingas puses

Produkto aprašymas

tesa® 4939 yra dvipusė grindų dangų tvirtinimo juosta. Ją sudaro stiprus PET-audinio pagrindas ir į skirtingas puses skirtingo lipnumo sintetinio kaučiuko klėjai.

Specialios sudėties klėjai atvirojoje pusėje pasižymi dideliu pradiniu lipnumu, ir šią juostą galima be pėdsakų pašalinti nuo daugumos įprastų paviršių ilgiausiai po 14 dienų. (Prieš naudojimą užklijuojamus paviršius reikia patikrinti!)

Application Fields

Laikinas grindų dangų klojimas per muges, parodas, kongresus ir renovacijas.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | audinys | • Bendras storis | 235 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | • Spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | ruda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 25 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C |
| • Atsparumas tempimui | 38 N/cm | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | vidutinis |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |



tesa® 4939

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 2.5 N/cm | • Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 2 N/cm | • Sukibimas su PP (uždengtoji pusė, pradinis) | 6.5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 5 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 7.5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (uždengtoji pusė, pradinis) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 5.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, po 14 dienų) | 8 N/cm |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 2.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis) | 9 N/cm |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04939>