



tesa® 51570

Produkto Informacija



Dvipusė neaustinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 51570 yra dvipusė juosta neaustiniu pagrindu. Naudojama ilgalaikiam metalo ir plastiko, pvz., aliuminio, polistireno, polipropileno ar ABS, tvirtinimui. Storas klijų sluoksnis gerai sukimba su nelygiais paviršiais ir pasižymi labai dideliu pradiniu surišimu.

Application Fields

Bendros paskirties tvirtinimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | neaustinis | • Bendras storis | 110 µm |
| • Klijų tipas | sintetinis kaučiukas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-------------|
| • Atsparumas chemikalams | prastas | • Lipnumas | labai geras |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas minkštikliui | prastas | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | prastas |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 40 °C | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 5.5 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 9 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 7 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 12.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 7 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 12 N/cm |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 12 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 13 N/cm |
| • Sukibimas su PS (pradinis) | 8 N/cm | | |



tesa® 51570

Produkto Informacija

Papildoma informacija

tesa® 51570 nerekomenduojama naudoti ten, kur ilgesnį laikotarpį laikosi daugiau nei 60 °C temperatūra.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51570>