



tesa® 51977

Produkto Informacija



Dvipusė plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 51977“ yra balta dvipusė lipni juosta, sudaryta iš PP plėvelės pagrindo ir lipnių akrilinių klijų.

Funkcijos

- Puikus didelio pradinio lipnumo ir sukibimo lygio derinys
- Tvirtas sukibimas net su tokiais kritinėmis medžiagomis kaip PP ir PE bei šiurkščiais paviršiais
- Geras atsparumas temperatūrai

Application Fields

- Kilimų ir apvadų tvirtinimas
- Sunkių dekoratyvinių medžiagų ir ekranų montavimas
- Ženklių ir svarstyklių montavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PP (polipropileno) plėvelė	• Spalva	balta
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm
• Bendras storis	240 µm	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	20 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	60 °C
• Atsparumas tempimui	133 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	vidutinis
• Atsparumas minkštikliui	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	120 °C
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras		



tesa® 51977

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	12 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	10.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	10.5 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	9.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	11.5 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	12 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	14.5 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	14 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	15.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	10.5 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	7.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	16 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	8.5 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	12.6 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	10 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	13 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51977>