
tesa® 7100

Produkto Informacija



100 µm vienpusė vientisa juoda plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 7100“ yra vientisa juoda vienpusė lipni juosta, sudaryta iš juodos PET plėvelės pagrindo ir juodų lipnių akrilinių klijų.

Funkcijos

- Storis: 100 µm
- Puikus šviesos blokavimas
- Puikus atsparumas plėšimui ir šlyčiai
- Geros atsparumo atstūmimui savybės
- Puikios darbo su juosta savybės konvertavimo procesuose
- Gaminio dizainas be kiaurymių
- Labai didelė elektrinė varža
- Puikus atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms

Application Fields

- Kabelių ar konstrukcinių dalių tvirtinimas LED šviesos šaltiniuose arba plokščiuose ekranuose
- Šviesos ekranavimas buitinės elektronikos dalyse

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- Pagrindo medžiaga: PET plėvelė
- Klijų tipas: akrilas
- Antiadhezinio sluoksnio tipas: pergaminas
- Bendras storis: 100 µm
- Antiadhezinio sluoksnio storis: 70 µm

Properties/Performance Values

- Pailgėjimas trūkimo vietoje: 80 %
- Atsparumas tempimui: 60 N/cm
- Atsparumas drėgmei: geras
- Atsparumas minkštikliui: geras
- Atsparumas senėjimui (UV): labai geras
- Dielektriko pramušimo įtampa: 7500 V
- Lipnumas: geras
- Praleidimo faktorius (380–780 nm): < 0.005 %
- Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C: labai geras

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=7100

tesa® 7100

Produkto Informacija

Sukibimas su

- Sukibimas su ABS (pradinis) 7.3 N/cm
- Sukibimas su ABS (po 14 dienų) 7.9 N/cm
- Sukibimas su aliuminiu (pradinis) 6.7 N/cm
- Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) 8.5 N/cm
- Sukibimas su stiklu (pradinis) 8.1 N/cm
- Sukibimas su stiklu (po 14 dienų) 9 N/cm
- Sukibimas su PC (pradinis) 7.6 N/cm
- Sukibimas su PC (po 14 dienų) 9.1 N/cm
- Sukibimas su plienu (pradinis) 7.5 N/cm
- Sukibimas su plienu (po 14 dienų) 9.5 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite http://l.tesa.com/?ip=7100