



# tesa® ACXplus 77808 Primerless Line



## Produkto Informacija

0,8 mm dvipusė akrilo putų juosta išorinėms automobilių tvirtinimo detalėms tvirtinti

## Produkto aprašymas

„tesa® ACX<sup>plus</sup> 77808“ – tai dvipusė akrilinė putplasčio juosta, skirta automobilių išorinėms tvirtinimo detalėms tvirtinti. Tai simetriškai suprojektuotas trisluoksnis gaminytis, iš abiejų pusių padengtas MPE klėjais. Gali padėti pašalinti gruntą. Jo aukštos kokybės MPE klėjai be grunto efektyviai ir patikimai sukimba su įprastomis automobilių tvirtinimo detalėmis, pagamintomis iš MPE (pvz., PP ir PP / EPDM) ir VPE (pvz., ABS) plastikų.

Be to, mūsų gaminytis pasižymi puikiomis lipnumo savybėmis, kai reikia klijuoti įvairių tipų OJG bespalves dangas. Dėl viskoelastinės akrilo putplasčio šerdies „tesa® ACX<sup>plus</sup> 77808 Primerless Line“ geba absorbuoti ir išsklaidyti dinamines bei statines apkrovas.

Taip pat galima įsigyti 0,5 mm, 1,1 mm ir 1,5 mm dydžių

### Pagrindinės savybės

- Aukštas pradinis našumas ant MPE plastikų ir sunkiai sukimbančių bespalvių sluoksnių be grunto
- Puikus sukibimo lygis iškart po užtepimo
- Puikus sukibimo stabilumas esant vos 5 °C temperatūrai
- Gaminytis be PFAS / PFOS
- Efektyvus ir patikimas taikymas
- Viskoelastinė akrilo putplasčio šerdis, kompensuojanti skirtingą sujungtų dalių šiluminį pailgėjimą
- Išskirtinė drėkinimo savybė
- Didelis atsparumas drėgmei ir UV spinduliams

MPE: maža paviršinė energija, VPE: vidutinė paviršinė energija

## Application Fields

„tesa® ACX<sup>plus</sup> 77808 Primerless Line“ tinka įvairiems ilgalaikio išorinio montavimo darbams. Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti tinkamą gaminio rekomendaciją.

Taikymo pavyzdžiai:

- \* Kėbulo šoniniai ir dekoratyviniai apvadai
- \* Emblemos
- \* Aptakai
- \* Antenos
- \* Klijavimas ant stulpų

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77808>



# tesa® ACXplus 77808

## Primerless Line

### Produkto Informacija

#### Application Fields

\* Statymo atstumo valdiklio montavimas

#### Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

#### Product Construction

- |                     |              |                  |        |
|---------------------|--------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | akrilo putos | • Bendras storis | 800 µm |
| • Klijų tipas       | LSE          | • Spalva         | pilka  |

#### Properties/Performance Values

- |                                      |             |                                        |               |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| • Atsparumas drėgmei                 | labai geras | • Temperatūros diapazonas              | -40 to +80 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV)          | geras       | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 120 °C        |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C       |                                        |               |

#### Sukibimas su

- |                                 |         |                                    |         |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis)   | 26 N/cm | • Sukibimas su PP (po 3 dienų)     | 30 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 3 dienų) | 28 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis)   | 28 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis)    | 29 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 3 dienų) | 31 N/cm |

#### Papildoma informacija

- Statinis atsparumas šlyčiai, išbandytas su 25 mm x 25 mm juosta ant plieno, 200 g svoris
- PV 15 = „royal blue“ spalvos silikonizuotos HDPE plėvelės įdėklas
- Temperatūros diapazonas: vertės priklauso nuo apkrovos



# tesa® ACXplus 77808

## Primerless Line

Produkto Informacija

### Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=77808>