




tesa® 61053

Produkto Informacija



200 µm d/s juoda lanksti akrilo putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 61053“ – tai dvipusė juoda juosta, sudaryta iš gerai smūgius sugeriančio juodo akrilo putplasčio.

Funkcijos

- Storis: 200 µm
- Labai aukštas atsparumas smūgiams
- Labai didelis atsparumas šiluminiam ir šalčio smūgiui
- Labai didelis sukibimo stipris plačiame temperatūrų diapazone
- Geros antirepulsinės savybės, apsaugančios nuo pakėlimo
- Hidroizoliacija
- Šviesos blokavimas

Application Fields

- Elektroninių prietaisų ir informacijos bei pramogų sistemų ekranų arba jutiklinių skydelių montavimas
- Mechaninio įtempio kompensavimas (pvz., tarpų užpildymas ir šiluminis pailgėjimas)
- Vandeniui atsparių konstrukcijų montavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| • Pagrindo medžiaga | Akrilas | • Spalva | black |
| • Klijų tipas | modifikuotas akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | transparent |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PET | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 75 µm |
| • Bendras storis | 200 µm | • Antiadhezinio sluoksnio svoris | 105 g/m ² |

Product Assortment

- Galimi storiai 200, 250, 300, 400

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| • Atsparumas senėjimui (UV) | very good | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | very good |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 180 °C |

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=61053>



tesa® 61053

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 8.5 N/cm | • Sukibimas su PC (po 3 dienų) | 26.7 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 3 dienų) | 14.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 15.5 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (pradinis) | 13.4 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 38 N/cm |
| • Sukibimas su stiklu (po 3 dienų) | 15.5 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 3 dienų) | 17 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 13.5 N/cm | | |

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=61053>