



tesa® 61520

Produkto Informacija

200 µm d/s Si/Ac juosta su diferencine klijų sistema (silikonas / akrilas)

Produkto aprašymas

„tesa® 61520“ – tai skaidri dvipusė juosta su PET pagrindu. Vienoje pusėje yra silikoniniai klijai (lengvoji pusė), kitoje – modifikuotas akrilas (sandarioji pusė).

Funkcijos

- Puikios silikoninių klijų sukibimo savybės, ypač su silikoniniais ar silikono turinčiais pagrindais
- Puikios akrilinių klijų sukibimo su įvairiomis medžiagomis savybės
- Labai geros darbo su juosta savybės konvertavimo procesuose
- Puikus atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms

Application Fields

- Tvirtinimas ant silikoninių arba silikono turinčių pagrindų
- Silikoninio kaučiuko tvirtinimas (klaviatūra, tarpiklis, guminės kojelės)
- Logotipų ar dekorų detalių montavimas ant korpuso, padengto UV spinduliais

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PETP (polietileno tereftalatas)	• Klijų tipas (sandariai išlaisvinamas)	modifikuotas akrilas
• Bendras storis	200 µm	• Lengvai atplėšiamo antiadhezinio sluoksnio storis	50 µm
• Spalva	skaidri	• Sunkiai atplėšiamo antiadhezinio sluoksnio storis	50 µm
• Antiadhezinio sluoksnio spalva (prispausto)	skaidri	• Antiadhezinio sluoksnio spalva (lengvai išvyniojamo)	balta
• Antiadhezinio sluoksnio tipas (lengvai išvyniojamo)	PET	• Antiadhezinio sluoksnio tipas (prispausto)	PET
• Klijų tipas (lengvai atpalaiduojamas)	silikonas		

Properties/Performance Values

• Atsparumas drėgmei	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Lipnumas	labai geras		

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=61520>



tesa® 61520

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| • Sukibimas su PC (sandarus, po 14 dienų) | 20.4 N/cm | • Sukibimas su plienų (sandarus, po 14 dienų) | 16.5 N/cm |
| • Sukibimas su PP (lengva pusė, pradinė) | 4.2 N/cm | • Sukibimas su plienų (sandarus, pradinis) | 15.2 N/cm |
| • Sukibimas su PP (lengvas, 14 dienų) | 4.5 N/cm | • Sukibimas su plienų (lengva pusė, po 14 dienų) | 4.4 N/cm |
| • Sukibimas su silikonu (lengva pusė, po 14 dienų) | 4.4 N/cm | • Sukibimas su plienų (uždengtoji pusė, pradinis) | 4.2 N/cm |
| • Sukibimas su silikonu (lengva pusė, pradinis) | 3.1 N/cm | | |

Papildoma informacija

Ši informacija apie gaminį taikoma PV11

Atsisakymas

Išpūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=61520>