



tesa® flameXtinct 45001

Produkto Informacija



Liepsnai atspari PE putplasčio juosta

Produkto aprašymas

„tesa® flameXtinct“ gaminių grupę sudaro įvairios aukštos kokybės lipnios juostos, skirtos montavimui. „tesa® flameXtinct“ asortimentą, taigi ir visus jame esančius gaminius, aiškiai apibrėžia toliau nurodytos savybės.

- Be halogenų
- Kokybiški klijai

„tesa® flameXtinct 45001“ gaminy – tai nedegi PE putplasčio juosta, skirta ilgalaikiam montavimui sudėtingose srityse. Juostą sudaro nedegūs akriliniai klijai ir nedegus PE putplastis, pasižymintis puikiu sukibimo stipriu.

Funkcijos

- Apsauga nuo liepsnos
- Platus gaminių asortimentas
- Puikios sukibimo su įvairiais paviršiais savybės
- Didelio pritaikomumo ir tarpų užpildymo savybės
- Ypač mažas svoris, palyginti su alternatyviomis antipireninio klijavimo galimybėmis
- Amortizuoja smūgius
- Patvirtintos antipireninės savybės pagal FAR 25.853(a) pr. F dalį ir UL 94 HBF – HF1

Application Fields

- Montavimas lifte
- Klijavimas orlaivio kabinos salone
- Surinkimas traukiniuose
- Jūrų darbai
- Automobiliai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | FR PE foam | • Bendras storis | 1000 µm |
| • Klijų tipas | FR acrylic | • Spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | grynai raudona | | |



tesa® flameXtinct 45001

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 16.6 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 19.2 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 21.8 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 22 N/cm |

Papildoma informacija

PV6 = raudonas MOPP įdėklas (80 µm)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=45001>