



tesa® 62904 PV0



Produkto Informacija

0,4 mm dvipusė PE putplasčio juosta, skirta išorės apdailos detalėms ir emblemoms tvirtinti

Produkto aprašymas

„tesa® 62904“ – tai dvipusė lipni juosta, sudaryta iš prigludusio juodo PE putplasčio pagrindo ir lipnių akrilinių klijų. 0,4 mm storio, todėl tinka tvirtinti nedidelius apvadus ir vardinių duomenų lenteles, ypač su filigraniniais raštais.

Dėl juodos spalvos beveik nematoma klijų linija. Dėl didelio pritaikomumo juosta užtikrina gerą sudrėkimą ir saugų klijavimą net ir ant nelygių paviršių, bei kompensuoja konstrukcinius nuokrypius.

Akriliniai klijai pasižymi dideliu pradiniu ir galutiniu sukibimu su VPE plastikui, pavyzdžiui, ABS, chromuotu ABS, PC ir PMMA, taip pat su VPE bespalviais sluoksniais ir puikiu atsparumu temperatūrai. Įspūdingas atsparumo šalčio šokui savybės lemia PE putplasčio pagrindo slopinamosios savybės net esant žemesnei nei –40 °C temperatūrai. PE putplasčio pagrindas taip pat užtikrina nelipnius kraštus ir puikias konvertavimo savybes, pvz., štamavimui pagal formą.

Be to, juosta pasižymi dideliu sukibimo stipriu ir palyginti mažu tankiu, o tai teigiamai atsiliepia mažam konstrukcijos svoriui.

Taip pat galima įsigyti 0,6 mm dydžio.

Funkcijos

- Didelis pradinis ir galutinis klijų stipris
- Puikios konvertavimo savybės, ypač filigraniniams raštams
- Puikus atsparumas šalčio šokui
- Puikus atsparumas temperatūrai
- Pritaikomumas putplasčio pagrindas, kad būtų galima kompensuoti dizaino nuokrypius ar nelygius paviršius

Application Fields

„tesa® 62904“ tinka įvairiems smulkiems išorės apvadams ir detalėms tvirtinti.

Taikymo pavyzdžiai:

- Emblemos
- Vardinių duomenų lentelės
- Raidės, pvz., pavienės raidės, skirtos automobilių modeliams ar variklio duomenims klasifikuoti
- Vidiniai ir išoriniai veidrodėliai ant galinės plokštės

Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti tinkamą gaminio rekomendaciją.



tesa[®] 62904 PV0

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PE putos | • Bendras storis | 400 µm |
| • Klijų tipas | akrilas | • Spalva | juoda |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 350 % | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas tempimui | 9 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | geras |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 90 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C |

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 6 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 15 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 21 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 21 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 21 N/cm | | |



tesa® 62904 PV0

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Atkreipkite dėmesį, kad atlikus visus 14 dienų sukibimo bandymus, putplastis suskyla arba gaunamos išvardytos klijų nepakankamumo vertės.

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62904>