



tesa® 68542

Produkto Informacija

50 µm dvipusė skaidri plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 68542“ yra skaidri dvipusė lipnioji juosta, sudaryta iš PET pagrindo ir lipnių akrilinių klijų.

Funkcijos

- Storis: 50 µm
- Geros darbo su juosta savybės perdavimo procesuose
- Didelis atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms
- Aukštas sukibimo lygis

Application Fields

„tesa® 68542“ naudojama bendroms montavimo ir laminavimo reikmėms, ypač elektronikos pramonėje.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 50 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 50 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C |
| • Atsparumas tempimui | 20 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | vidutinis |
| • Atsparumas minkštikliui | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | | |



tesa® 68542

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	5 N/cm	• Sukibimas su PET (pradinis)	5.2 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	6.1 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	5.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	2 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	6 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	5.3 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	5.3 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	5.2 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	6.6 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	7.9 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	2 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	2.8 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	7.2 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginio sluoksnio variantai:

PV20: rudas / mėlynas blizgusis pergamentinis popierius su logotipu (71 µm; 82 g/m²)

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=68542>