



tesa® 51965

Produkto Informacija



205 µm dvipusė juoda plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa®“ 51965 yra dvipusė lipni juosta, sudaryta iš juodo PET pagrindo ir modifikuotų akrilinių klijų.

Funkcijos

- Puikus didelio atsparumo šlyčiai, sukibimo savybių ir pradinio lipnumo balansas
- Saugus sukibimas net su kritiniais paviršiais, pvz., mažos paviršinės energijos medžiagomis (pvz., PP ir PE) ir miltelinio būdu dažytais pagrindais
- Išskirtinis laikomasis stipris
- Juoda spalva, skirta optimizuoti automatinius paėmimo ir padėjimo procesus

Application Fields

- Objektų ir amortizuojančių putplasčių tvirtinimui mobiliuosiuose telefonuose
- Išorinių automobilių veidrodėlių montavimas automobilių pramonėje

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 205 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | juoda |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|--------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 50 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C |
| • Atsparumas tempimui | 30 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |



tesa® 51965

Produkto Informaciją

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	10.8 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	11.9 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	11.9 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	6 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	10.2 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	8.8 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	12.6 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	10.4 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	12.2 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	12.1 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	13.4 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	9.6 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	5.6 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	12.8 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	6.6 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	11.5 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	9.8 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	14 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=51965>