



tesa® 62510

Produkto Informacija



1 000 µm dvipusė juosta PE putų pagrindu

Produkto aprašymas

tesa® 62510 yra dvipusė PE putų pagrindo juosta, skirta naudoti montuojant. Ją sudaro prisitaikanti PE putų nugarėlė ir stiprūs akriliniai klijai.

Gaminio privalumai:

- Puikiai ir patikimai prikimba.
- Tinka naudoti lauke: atsparus UV, vandeniui ir senėjimui
- Prisitaikantis PE putų pagrindas, pasižymintis dideliu vidiniu stipriu.
- Tinka automatiniam ir rankiniam modulių surinkimui.
- Lengvas saulės modulio surinkimas dėl didelio putų kompresijos greičio.

Application Fields

- Standartiniai montavimo darbai.
- Rėmų ir profilių montavimas.
- Saulės modulių rėmai.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Bendras storis	1000 µm
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Spalva	juoda / balta

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	180 %	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	geras
• Atsparumas tempimui	10 N/cm	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C	labai geras
• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	80 °C
• Lipnumas	geras		



tesa® 62510

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	8 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	1.2 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	8 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	1.2 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	8 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	8 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	8 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	13.5 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	0.9 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	0.9 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	13.5 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	13.5 N/cm

Papildoma informacija

Apsauginių sluoksnių variantai:

- PV0 rudas lygus popierius (71 µm)
- PV13 skaidri PET plėvelė (50 µm)
- PV15 mėlyna PE plėvelė (100 µm)

Prilipimo stipris:

- iškart: putų suskilinėjimas ant plieno
- po 14 dienų: putų suskilinėjimas ant plieno, ABS, aliuminio PC, PET, PS, PVC.

tesa® 62510 UV yra patvirtinusi, kaip fotovoltinę polimerinę medžiagą (QIHE2).

tesa® 62510 patikrino „TÜV Rheinland“ (Vokietija). Atlikus IEC 61215 klimato bandymus ir atsparumo 85 °C temperatūrai bandymus nustatyta, kad gaminys pasižymi ilgalaikio sukibimo savybėmis.

tesa® 62510 atsparumas (trumpalaikis / ilgalaikis) temperatūrai patvirtintas atlikus bandymą su statine apkrova.



tesa® 62510

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=62510>