



tesa® 88665

Produkto Informacija



115 µm dvipusė PET plėvelės diferencinė juosta (silikonas / akrilas)

Produkto aprašymas

„tesa®88665“ – tai skaidri dvipusė juosta su PET pagrindu. Vienoje pusėje yra silikoniniai klijai (lengvoji pusė), kitoje – modifikuotas akrilas (sandarioji pusė). Skirta sudėtingiems darbams, kai silikonines medžiagas reikia klijuoti prie įvairių pagrindų.

Funkcijos

- Puikios silikoninių klijų sukibimo savybės, ypač su silikoniniais ar silikono turinčiais pagrindais
- Puikios akrilinių klijų sukibimo su įvairiomis medžiagomis savybės
- Labai geros darbo su juosta savybės konvertavimo procesuose
- Didelis atsparumas sudėtingoms aplinkos sąlygoms

Application Fields

- Silikono putplasčio laminavimas
- Silikoninio kaučiuko tvirtinimas (guminės kojėlės, telefono korpusas, klaviatūra, tarpinė ir t. t.)
- Montavimas ant kitų kritinių paviršių (PP, PE ir t. t.)

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---|-------------|--|---------------------------|
| • Pagrindo medžiaga | PET | • Klijų tipas (lengvai atpalaiduojamas) | silikonas |
| • Bendras storis | 115 µm | • Klijų tipas (sandariai išlaisvinamas) | padidinto lipnumo akrilas |
| • Spalva | skaidri | • Antiadhezinio sluoksnio tipas (prispausto) | dengtas popierius |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas (lengvai išvyniojamo) | PET plėvelė | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 75 % | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | labai geras |
| • Atsparumas tempimui | 50 N/cm | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 150 °C |



tesa® 88665

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--|-----------|---|----------|
| • Sukibimas su PC (sandarus, po 14 dienų) | 6.5 N/cm | • Sukibimas su silikonu (lengva pusė, pradinis) | 6.3 N/cm |
| • Sukibimas su PC (sandarus, po 14 dienų) | 10.8 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 6.9 N/cm |
| • PP (tight-side, after 14 days) | 2.4 N/cm | • Sukibimas su plienu (sandarus, po 14 dienų) | 9.3 N/cm |
| • PP (tight-side, initial) | 2.4 N/cm | • Sukibimas su plienu (sandarus, pradinis) | 6.4 N/cm |
| • Sukibimas su PP (lengva pusė, pradinė) | 4.8 N/cm | • Sukibimas su plienu (lengva pusė, po 14 dienų) | 7.6 N/cm |
| • Sukibimas su PP (lengvas, 14 dienų) | 7 N/cm | • Sukibimas su plienu (uždengtoji pusė, pradinis) | 6.9 N/cm |
| • Sukibimas su silikonu (lengva pusė, po 14 dienų) | 9.5 N/cm | | |

Papildoma informacija

Ši informacija apie gaminį taikoma PV43

Atsisakymas

Išpūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=88665>