



tesa® 4943

Produkto Informacija



Dvypusė neaustinė juosta

Produkto aprašymas

tesa® 4943 yra dvipusio lipnumo juosta, kurią sudaro neaustinis pagrindas, padengtas tirpikliu pagrindu pagamintais padidinto lipnumo akrilniais klijais. Ji pasižymi dideliu pradiniu lipnumu ir geru atsparumu tempimui.

Application Fields

- Odos, tekstilės ir putų laminavimas
- Lengvų dalių, tokių kaip ženkleliai, gaubtai ir vardinės lentelės, tvirtinimas
- Maišelių ir vokų uždarymas
- Rulonų sujungimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| • Pagrindo medžiaga | neaustinis | • Spalva | pusskaidrė |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE dengtas popierius | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 120 µm |
| • Bendras storis | 100 µm | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 2 % | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas tempimui | 9 N/cm | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas chemikalams | vidutinis | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | vidutinis |
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 70 °C | geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C |
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 70 °C | | |



tesa® 4943

Produkto Informaciją

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	6.6 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	3 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	7.1 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	4 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	3.6 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	6.9 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	4.2 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	6.1 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	7.7 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	10.8 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	7.1 N/cm	• Sukibimas su plieniu (pradinis)	5.5 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	4.6 N/cm	• Sukibimas su plieniu (po 14 dienų)	8.1 N/cm
• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	5.4 N/cm		

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04943>