



tesa® 59651

Produkto Informaciją



300 µm dvipusė skaidri PET plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa® 59651 – Team 4965 Thick“ yra skaidri dvipusė pramoninė montavimo juosta, sudaryta iš PET pagrindo ir lipnių akrilinių klijų. Ši dvipusė montavimo juosta yra storesnė „tesa® 4965 Original“ versija, o jos klijai pagaminti pagal patentuotą ir apsaugotą produkto technologiją. „tesa® 59651 – Team 4965 Thick“ naudojama įvairiose pramonės šakose laminavimui ir montavimui, dažnai apsauginiams atitvarams tvirtinti arba durų elementams klijuoti. Dvipusė pramoninė montavimo juosta ribotą laiką gali būti atspari daugeliui aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, drėgmei, ultravioletiniams spinduliams ir iki 200 °C temperatūrai. Lipnūs akriliniai klijai puikiai laikosi ant įvairių paviršių, pasižymi dideliu lipnumu ir geru šlyties stipriu.

Keliuose gaminiuose įdiegta ši unikali ir labai efektyvi gaminio konstrukcija. Šie gaminiai kartu sudaro „Team 4965“. Šiame dvipusių plėvelinių juostų asortimente lengva išsirinkti efektyviausią juostą pagal klientų poreikius, gaminius ir procesus. Susipažinkite su viso „tesa® 4965“ asortimento privalumais čia:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Funkcijos

- „tesa® 4965 Original“ 300 µm
- Didelė išlaikymo galia esant aukštai temperatūrai
- Sertifikavimas dėl sąlyčio su oda pagal ISO 10993-5 ir ISO 10993-10 standartus
- Aukščiausias sukibimo stipris, dažnai ir ant mažos paviršinės energijos paviršių
- Didesnis klijavimo patikimumas ant grublėtesnių paviršių
- Mažas lakiųjų organinių junginių kiekis – išmatuota pagal VDA 278 analizę
- Išskirtinės konvertavimo ir šampinio iškirtimo savybės

Application Fields

- „tesa® 59651 – Team 4965 Thick“ naudojama įvairiose pramonės šakose montavimo ir laminavimo darbams.
- Apsauginių atitvarų tvirtinimas
- Durų elementų klijavimas



tesa® 59651

Produkto Informacija

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PET plėvelė	• Spalva	skaidri
• Klijų tipas	modifikuotas akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	ruda / mėlynas
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	popierius		logotipas
• Bendras storis	300 µm	• Antiadhezinio sluoksnio storis	69 µm
		• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²

Properties/Performance Values

• Pailgėjimas trūkimo vietoje	50 %	• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	100 °C
• Atsparumas tempimui	20 N/cm	• Lipnumas	geras
• Atsparumas chemikalams	geras	• Mažiausia temperatūros atsparumo riba	-40 °C
• Atsparumas drėgmei	labai geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C	labai geras
• Atsparumas minkštikliui	geras	• Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C	labai geras
• Atsparumas senėjimui (UV)	geras	• Trumpalaikis atsparumas temperatūrai	200 °C

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	10.5 N/cm	• Sukibimas su PET (pradinis)	7.7 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	11 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	9.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	9.3 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	8.5 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	9.8 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	13.3 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	12.6 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	8.8 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	14.3 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	14.7 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	6 N/cm	• Sukibimas su plieniu (pradinis)	13.8 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	6.4 N/cm	• Sukibimas su plieniu (po 14 dienų)	14.5 N/cm



tesa® 59651

Produkto Informacija

Papildoma informacija

Mažas lakiųjų organinių junginių kiekis – išmatuota pagal VDA 278 analizę, „tesa® 59651 – Team 4965 Thick“ sudėtyje nėra jokių atskirų medžiagų, kurių naudojimas ribojamas pagal parengtus GB reglamentus (Kinija).

Atsisakymas

Išpūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=59651>