

tesa® flameXtinct 45063

Produkto Informacija



800 µm dvipusė ugniai atspari akrilinės šerdies juosta

Produkto aprašymas

„tesa® flameXtinct“ 4506x serija skirta naudoti tais atvejais, kai juostai arba statybiniam komponentui keliamas atsparumo liepsnai reikalavimas. Akrilinė šerdis leidžia kompensuoti šiluminį pailgėjimą ir užtikrina gerą sukibimą su įvairiais paviršiais.

„tesa® flameXtinct“ 45063 yra „tesa® flameXtinct“ grupės, kurią sudaro dvipusės PE putos, plona plėvelė ir trys neaustinės juostos, dalis. Šį asortimentą aiškiai apibūdina šios savybės:

- Apsauga nuo liepsnos
- Be halogenų
- Kokybiški klijai
- Platus gaminių asortimentas

Funkcijos

- antipireninė pagal FAR 25.853(a) pr. F dalį1 ir UL 94 V-2

Application Fields

Galima montuoti įvairiose pramonės šakose:

- Langai ir durys
- Liftas
- Transportas
- Jūrų darbai
- Automobiliai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| • Pagrindo medžiaga | filled acrylic | • Bendras storis | 800 µm |
| • Klijų tipas | grynas akrilas | • Spalva | balta |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | PE dengtas popierius | | |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|
| • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |
|--------------------------------------|--------|--|--------|

tesa® flameXtinct 45063

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 25 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis) | 17 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 44 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 32 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 8 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 3 dienų) | 32 N/cm |
| • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 9 N/cm | | |

Papildoma informacija

Norėdami gauti daugiau techninių duomenų, spustelėkite šią nuorodą, kad atidarytumėte mūsų techninės informacijos lapą:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Gaminį rekomenduojama naudoti patalpose ir lauke. Kad užtikrintume aukščiausią įmanomą našumą, siekiame visapusiškai suprasti taikymą (įskaitant susijusius pagrindus), kad galėtume pateikti geriausią gaminio rekomendaciją.

Įdėklo parinktys:

- PV26: baltas PE dengtas popierinis įdėklas – ne firminis

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=45063>