



tesa[®] 4982

Produkto Informacija

100 µm dvipusė skaidri plėvelinė juosta

Produkto aprašymas

„tesa[®] 4982“ yra skaidri dvipusė lipni juosta, sudaryta iš PET pagrindo ir lipnių akrilinių klijų.

Funkcijos

- Puikus sukibimo stiprio ir storio santykis
- Patikimas sukibimas aukštoje temperatūroje
- Geras sukibimo stiprumas su daugeliu įprastų, švelnių, lygių paviršių

Application Fields

- Apšvietimo tvirtinimas prie LCD skydelio
- LCD skydelio tvirtinimas prie metalinio rėmo
- Akumuliatoriaus montavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | PET plėvelė | • Bendras storis | 100 µm |
| • Klijų tipas | padidinto lipnumo akrilas | • Spalva | skaidri |

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 50 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 100 °C |
| • Atsparumas tempimui | 20 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | labai geras |
| • Atsparumas minkštikliui | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | labai geras |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 200 °C |



tesa® 4982

Produkto Informacija

Sukibimas su

• Sukibimas su ABS (pradinis)	7.6 N/cm	• Sukibimas su PET (po 14 dienų)	8.4 N/cm
• Sukibimas su ABS (po 14 dienų)	9.6 N/cm	• Sukibimas su PP (pradinis)	4.4 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (pradinis)	7.9 N/cm	• Sukibimas su PP (po 14 dienų)	6.2 N/cm
• Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų)	10.6 N/cm	• Sukibimas su PS (pradinis)	8.3 N/cm
• Sukibimas su PC (pradinis)	9.2 N/cm	• Sukibimas su PS (po 14 dienų)	9.2 N/cm
• Sukibimas su PC (po 14 dienų)	11 N/cm	• Sukibimas su PVC (pradinis)	7 N/cm
• Sukibimas su PE (pradinis)	4.6 N/cm	• Sukibimas su PVC (po 14 dienų)	10 N/cm
• Sukibimas su PE (po 14 dienų)	5.1 N/cm	• Sukibimas su plienu (pradinis)	11 N/cm
• Sukibimas su PET (pradinis)	7 N/cm	• Sukibimas su plienu (po 14 dienų)	11.7 N/cm

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04982>