

tesa® 52105

Produkto Informacija



50 µm dvipusė perkėlimo juosta, skirta laminavimui ir konvertavimui

Produkto aprašymas

„tesa® 52105“ – tai 50 µm storio, vandens pagrindo akrilinių klijų pritaikoma perkėlimo juosta. vandens pagrindo akriliniai klijai atsparūs temperatūrai iki 180 °C ir pasižymi labai geru sukibimu su įvairiais pagrindais stipriu. „tesa® 52105“ buvo specialiai sukurta visų rūšių laminavimo ir konvertavimo darbams. Dėl mažo išmetamųjų teršalų kiekio šis gaminys priskiriamas itin žemo LOJ lygio grupei ir ypač atitinka interjero reikalavimus, pvz., automobilių pramonėje.

„tesa® 52105“ yra efektyvaus laminavimo ilgio ir pločio, taip pat galima įsigyti 100 µm variantą („tesa®“ 52110).

Funkcijos

- Didelis pradinis lipnumas ir sukibimas
- Labai geras sukibimo su įvairiais pagrindais stipris
- Geros štamposimo pagal formą savybės
- Labai lengva pritaikyti prie sudėtingų 3D formų
- Itin maža bendra LOJ koncentracija pagal VDA 278 analizę

Application Fields

„tesa® 52105“ tinka įvairiems laminavimo ir konvertavimo darbams.

Pagrindinės taikymo sritys:

- Izoliacinių medžiagų laminavimas
- Grindų sistemų montavimas
- ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) sandariklių putplasčio laminavimas
- Vilnos ir veltinio pagrindo bei dekoratyvinių audinių klijavimas
- Laminatai, skirti TVŪ (triukšmo, vibracijos ir užgesio) bei ZGB (zvimbėsio, girgždėjimo ir barškėjimo) prevencijai

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| • Pagrindo medžiaga | nėra | • Spalva | skaidri |
| • Klijų tipas | vandens pagrindo akrilas | • Antiadhezinio sluoksnio spalva | geltona |
| • Antiadhezinio sluoksnio tipas | pergaminas | • Antiadhezinio sluoksnio storis | 80 µm |

tesa® 52105

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--------|
| • Atsparumas drėgmei | geras | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 150 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | labai geras | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 4.4 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 7.3 N/cm | • Sukibimas su plienų (pradinis) | 7.2 N/cm |
| • Sukibimas su PP (pradinis) | 3 N/cm | • Sukibimas su plienų (po 14 dienų) | 9.2 N/cm |

Papildoma informacija

Remiantis VDA278 analize „tesa® 52105“ sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurias riboja parengti GB reglamentai (Kinija) bei Sveikatos apsaugos, darbo ir gerovės ministerijos koncentracijos patalpose gairės (Japonija).

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminyje tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=52105>