



tesa® 4952

Produkto Informacija



„tesa® 4952“ dvipusė PE putplasčio juosta (1150 µm)

Produkto aprašymas

„tesa® 4952“ yra dvipusė putplasčio juosta, dažnai naudojama įvairiems konstrukciniams montavimo darbams. Dvipusė juosta labai gerai prilimpa prie lygaus paviršiaus ir puikiai sukimba. Putplasčio juosta atspari UV spinduliams, drėgmei, vandeniui, cheminėms medžiagoms ir senėjimui. Juosta idealiai tinka naudoti patalpose ir lauke, jos ilgalaikis atsparumas temperatūrai siekia iki 80 °C. „tesa® 4952“ yra sudaryta iš aukštos kokybės baltos spalvos PE putplasčio pagrindo, šlyčiai atsparių modifikuotų akrilinių klijų ir blizgaus apsauginio sluoksnio. „tesa® 4952“ ypač tinka plokštiesiems daiktams, pavyzdžiui, veidrodžiams, ženkliams ir dekoratyvinėms medžiagoms, tvirtinti. Be to, putplasčio juosta gerai apsaugo nuo smūgių, todėl idealiai tinka įvairioms sandarinimo funkcijoms atlikti ir skirtingiems medžiagų šiluminiais pailgėjimams išlyginti. „tesa® 4952“ sertifikavo išorės įstaiga baldų veidrodžių montavimui.

Funkcijos

- Universalūs klijai, užtikrinantys greitą sukibimą su daugeliu paviršių
- Visiškai tinka naudoti lauke: Atsparumas UV spinduliams, vandeniui ir senėjimui
- Kompensuoja nevienodų medžiagų skirtingą šiluminį plėtimąsi
- Didelis tiesioginis sukibimo stipris net ir esant mažam sukibimo slėgiui
- Labai gera šalčio smūgių absorbcija

Application Fields

- Baldų veidrodžių montavimas
- Automobilių veidrodėlių montavimas
- Funkcinių apdailos detalių ir profilių montavimas
- Dekoratyvinės plokštės montavimas

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	PE putos	• Spalva	balta
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	70 µm
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	80 g/m ²
• Bendras storis	1150 µm		



tesa® 4952

Produkto Informacija

Properties/Performance Values

- | | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------|
| • Pailgėjimas trūkimo vietoje | 200 % | • Ilgalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas tempimui | 10 N/cm | • Lipnumas | geras |
| • Atsparumas chemikalams | geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 23 °C | geras |
| • Atsparumas drėgmei | labai geras | • Statinis atsparumas šlyčiai, 40 °C | geras |
| • Atsparumas minkštikliui | vidutinis | • Trumpalaikis atsparumas temperatūrai | 80 °C |
| • Atsparumas senėjimui (UV) | geras | | |

Sukibimas su

- | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su ABS (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PET (po 14 dienų) | 7 N/cm |
| • Sukibimas su ABS (po 14 dienų) | 8 N/cm | • Sukibimas su PP (pradinis) | 2.8 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PP (po 14 dienų) | 5.5 N/cm |
| • Sukibimas su aliuminiu (po 14 dienų) | 8 N/cm | • Sukibimas su PS (pradinis) | 5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su PS (po 14 dienų) | 7.5 N/cm |
| • Sukibimas su PC (po 14 dienų) | 8 N/cm | • Sukibimas su PVC (pradinis) | 5 N/cm |
| • Sukibimas su PE (pradinis) | 2.7 N/cm | • Sukibimas su PVC (po 14 dienų) | 8 N/cm |
| • Sukibimas su PE (po 14 dienų) | 2.8 N/cm | • Sukibimas su plienu (pradinis) | 6.5 N/cm |
| • Sukibimas su PET (pradinis) | 5 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 14 dienų) | 8 N/cm |

Papildoma informacija

„tesa® 4952“ buvo išbandyta ir patvirtinta LGA instituto, kad ja galima montuoti veidrodžius. Ataskaitos numeris IWQ FS 329 1189.

Sukibimas:

- iš karto: putplasčio skilimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC
- po 14 dienų: putplasčio skilimas ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC



tesa® 4952

Produkto Informacija

Atsisakymas

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04952>