



tesa® 58323

Produkto Informaciją



tesa® 58323

Produkto aprašymas

„tesa® 58323“ naudoja specialią lipnią akrilinių klijų sistemą, kuri pasižymi puikiu pritaikomumu sudėtingoms montavimo sąlygoms, idealiai tinka lanksčių spausdintinių plokščių montavimui.

Dėl akrilinių klijų šis gaminys pasižymi dideliu sukibimo stipriu ir atsparumu plėšimui. Labai patogus neaustinės medžiagos pagrindas užtikrina puikias konvertavimo savybes ir ribotą kraštų išsiskyrimą. Pergamino įdėklas užtikrina lengvą nuplėšimą nepaliekant klijų likučių.

Montavimo darbai ant lanksčių spausdintinių plokščių, taip pat plačiai naudojama naujos energijos automobilių akumuliatorių sistemose. „tesa® 58323“ gali atitikti griežtus automobilių aplinkosaugos ir ilgalaikio patvarumo reikalavimus.

Pagrindinės „tesa® 58323“ savybės:

- Didelis laikomasis stipris ir atsparumas lupimui
- Didelis ilgalaikis patikimumas ir atsparumas senėjimui
- Geras atsparumas atstūmimui
- Didelis pritaikomumas prie nelygių paviršių
- Atitinka RoHS reikalavimus
- Be halogenų

Application Fields

Lanksčių spausdintinių plokščių montavimas, kai jis pradedamas naudoti vietoj žemos įtampos laidų jungčių elektromobilių baterijų sistemoje.

Techninė informacija (vidutinės reikšmės)

Šiame skyriuje pateiktos vertės turėtų būti laikomos tik reprezentatyviomis arba tipinėmis ir neturėtų būti naudojamos specifikacijų tikslais.

Product Construction

• Pagrindo medžiaga	neaustinis	• Spalva	pusskaidrė
• Klijų tipas	padidinto lipnumo akrilas	• Antiadhezinio sluoksnio spalva	balta / raudonas logotipas
• Antiadhezinio sluoksnio tipas	pergaminas	• Antiadhezinio sluoksnio storis	71 µm
• Bendras storis	75 µm	• Antiadhezinio sluoksnio svoris	82 g/m ²

Properties/Performance Values

• Ilgalaikis atsparumas temperatūrai	125 °C
--------------------------------------	--------

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58323>



tesa[®] 58323

Produkto Informacija

Sukibimas su

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Sukibimas su PC (po 3 dienų) | 8 N/cm | • Sukibimas su PP (po 3 dienų) | 5.9 N/cm |
| • Sukibimas su PI (po 3 dienų) | 7 N/cm | • Sukibimas su plienu (po 3 dienų) | 7.7 N/cm |

Atsisakymas

Išpūdinga tesa[®] gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukaupta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa[®] gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdai. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.



Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=58323>